

Газочувствительные точечные контакты в желатин-иммобилизованных и твердых электролитах

**Поспелов А.П.¹, Пилипенко А.И.¹, Лебедь Е.К.¹,
Александров Ю.Л.¹, Байрачный В.Б.¹, Камарчук Г.В.²**

¹ Национальный технический университет «ХПИ», Харьков

² Физико-технический институт низких температур НАН Украины, Харьков

Рассмотрены способы усовершенствования технологических и сенсорных свойств дендритных точечных контактов путем их электрохимического формирования в желатин-иммобилизованных и твердых электролитах. Исследована зависимость образования точечных контактов и их сопротивления от электротехнических параметров процесса. С использованием эффекта электрохимической автоколебательной коммутации проведено сопоставление стабильности полученных структур в жидком, желатин-иммобилизированном и твердом электролитах. Показана возможность использования модифицированных точечных контактов для создания чувствительных элементов газовых сенсоров широкого спектра применения.

Ключевые слова: точечный контакт, газовый анализ, электрохимический синтез, сенсор.

Розглянуто способи удосконалення технологічних та сенсорних властивостей дендритних точкових контактів шляхом їх електрохімічного формування у желатино-імобілізованих та твердих електролітах. Досліджено залежність утворення точкових контактів та їх опору від електротехнічних параметрів процесу. З використанням ефекту електрохімічної автоколивальної комутації проведено зіставлення стабільності отриманих структур у рідкому, желатино-імобілізованому та твердому електролітах. Показано можливість використання модифікованих точкових контактів для створення чутливих елементів газових сенсорів широкого спектру призначення.

Ключові слова: точковий контакт, газовий аналіз, електрохімічний синтез, сенсор.

Проблема оперативного достоверного анализа отдельных газов и сложных газовых смесей приобретает все большую актуальность, что обусловлено возрастающей напряженностью экологической обстановки и расширением области использования газоаналитических устройств. Исходя из этого, большое значение придается совершенствованию технологических параметров изготовления сенсорных устройств [1]. Работа многих типов таких устройств основана на явлении адсорбции. В качестве чувствительных элементов сенсоров этого класса используют материалы, способные эффективно адсорбировать газы, изменяя свои характеристики, в частности, электрическое сопротивление [2].

Существенное совершенствование метрологических характеристик газовых сенсоров может быть достигнуто посредством использования наноструктурных объектов, в частности, точечных контактов [3]. Открытие эффекта повышенной газовой чувствительности точечных контактов положило начало разработке газоаналитических сенсорных устройств нового класса. Одной из основных задач на этом пути является улучшение технологиче-

ских характеристик процесса изготовления точечных контактов.

В общем случае точечный контакт представляет собой проводящую структуру сверхмалого сечения, которая образуется при касании двух металлических электродов на малой площади [4]. Размеры точечного контакта сопоставимы с длиной свободного пробега электронов для данного металла. Такая структура способна концентрировать приложенное к электродам электрическое поле. Это свойство обуславливает резкое изменение сопротивления канала проводимости точечного контакта при адсорбции на его поверхности молекул анализируемого газа.

В физике твердого тела широко используются классические методы механического изготовления точечных контактов. Наиболее известным является метод «игла — наковальня» [4], который заключается во взаимном сведении заостренного и плоского электродов до получения между ними электрического контакта. К недостаткам этого метода можно отнести высокую вероятность деформации иглы. При таких деформациях существенно возрастает концентрация дефектов в области контакта и снижается длина

свободного пробега носителей заряда, что обуславливает тепловой режим протекания тока через точечный контакт и может вызвать его термическое разрушение. Кроме того, создание нового точечного контакта требует замены иглы или выполнения операций ее повторного затачивания и отжига.

Существующая технология изготовления точечных контактов может быть усовершенствована электрохимическими приемами. В частности, электролиз при высокой плотности тока дает возможность заменить механическое сведение иглы с противоположным электродом на перемещение кончика дендрита, который образуется в межэлектродном пространстве под действием электрического поля. Такой подход может обеспечить высокую скорость изготовления точечныхnanoструктур и возможность тонкого регулирования параметров процесса.

Исследования динамики образования точечных контактов в системе, состоящей из серебряных электродов и жидких растворов нитрата серебра, показали, что использование электрохимических приемов существенно ускоряет процесс синтеза nanoструктур [5]. Это достигается благодаря открытому нами автоколебательному эффекту электрохимической коммутации, который вызывается периодическим возникновением в системе канала проводимости как протяженного элемента с распределенным потенциалом [6, 7].

При использовании жидкого электролита для получения точечных контактов наблюдается изменение его концентрации вследствие испарения растворителя и сопряженный с этим дрейф других физико-химических параметров. В результате нарушается стационарность условий протекания электрохимических реакций, что вызывает необходимость в дополнительных мерах по герметизации рабочего объема электрохимической ячейки и усложняет технологию изготовления сенсорных элементов. Кроме того, точечные контакты, синтезируемые в жидком электролите, неустойчивы, что усложняет процедуру измерений и снижает надежность полученных результатов.

Указанные недостатки могут быть в значительной степени устранены, если для синтеза точечных контактов использовать твердые или защущенные электролиты. Они обеспечивают повышение механической устойчивости формируемых в их среде точечных контактов и стабилизацию состава электролита в процессе эксплуатации.

В настоящей работе исследовались процессы создания точечных контактов в системах, включающих медные электроды и желатин-иммобилизованные растворы сульфата меди, а также медные электроды, покрытые пленкой твердых электролитов на основе сульфида меди.

В растворах с добавкой иммобилизирующе-го агента, в частности, желатина ионы меди об-разуют металлокомплексы, зафиксированные в полимероподобной матрице [8]. Такие системы имеют вид студней и в контакте с атмосферой способны долго поддерживать постоянство своего состава, что обеспечивает стационарность условий протекания электрохимических реакций.

Получение электродной системы, на базе которой формировался точечный контакт, включало обработку поверхности медных заготовок в виде проволоки и пластин в стандартных растворах обезжикивания и травления. Необходимая геометрия остряя иглы достигалась обработкой поверхности меди в 85 %-м растворе H_3PO_4 [9]. Качество полученного остряя контролировалось с помощью микроскопа при увеличении в 400 раз. Полученные электроды закреплялись в специальном устройстве, которое обеспечивало тонкое регулирование расстояния между иглой и поверхностью наковальни. Образование точечного контакта происходило в месте касания кончика дендрита и противоэлектрода.

При использовании желатин-иммобилизи-рованного электролита медные электроды при-водили в электрический контакт, который затем разрывали и в полученный промежуток вноси-ли каплю электролита меднения с предвари-тельно добавленным иммобилизирующим аген-том (желатином). Альтернативным электроли-том, в котором выращивался точечный контакт, служил твердый сульфид меди в виде пленки толщиной до 50 нм, наносимой на поверхность меди электрохимическим способом, что позво-ляло контролировать ее структуру, толщину и функциональные свойства [10]. После нанесе-ния пленки сульфида меди электроды приводи-ли в электрический контакт так, чтобы между ними находился твердый электролит.

При прохождении тока через электродную систему игла — электролит — наковальня на-блюдался автоколебательный эффект, который заключался в периодическом образовании и разрушении точечных контактов. Этот эффект можно объяснить следующим образом. По-скольку катод изготовлен в виде иглы и распо-ложен перпендикулярно поверхности анода, на острие иглы имеет место повышенная концен-трация силовых линий электрического поля и, вследствие этого, высокая катодная плотность тока. Это обусловливает зарождение и рост иг-лообразных кристаллических образований — дендритов. Через определенное время кончик одного из дендритов касается поверхности про-тивоположного электрода, и в этом месте обра-зуется точечный контакт. При этом сопротивле-ние электрохимической системы резко падает до уровня, который практически полностью




Рис.1. Фрагмент хронорезистограммы автоколебательного процесса в желатин-иммобилизованном растворе сульфата меди (а) и в твердом сульфиде меди (б). R — сопротивление электрохимической ячейки; t — время. Ток между электродами 50 мА. определяется сопротивлением образовавшегося контакта. Такой контакт можно рассматривать как протяженный элемент с распределенным потенциалом [6]. После появления контакта между кончиком дендрита и анодом участок поверхности дендрита, расположенный непосредственно в области касания, попадает под действие анодной поляризации по отношению к своей основе. Анодная поляризация приводит к электрохимическому растворению точечного контакта и его последующему разрушению. В образовавшемся таким способом межэлектродном пространстве вновь наблюдается рост дендрита и образование нового точечного контакта. Процесс периодической коммутации-раскомутиации межэлектродного пространства дендритами в желатин-иммобилизованных и твердых электролитах в электрическом поле фиксируется в виде колебаний сопротивления электрохимической ячейки (рис.1).

В диапазоне проходящих через электродную систему токов 5–1000 мА сопротивление точечных контактов изменялось в пределах 0,1–200 Ом. Увеличение силы проходящего через систему тока приводит к формированию низкоомных точечных контактов в интервале 0,1–5,0 Ом, разрушение которых требует большего количества электричества и ведет к снижению интенсивности автоколебаний.

При достижении системой минимума сопротивления автоколебательный процесс можно прервать и таким образом получить точечный контакт. Наличие автоколебательного эффекта позволяет создавать большое количество точечных контактов в течение короткого промежутка времени, благодаря чему появляется возможность выбора необходимых структур.

Полученные по описанной методике металлические точечные контакты проявляли чувствительность по отношению к действию амиака и смеси газов, выдыхаемых человеком. Реакция контактов проявлялась в изменении их сопротивления под действием внешних газообразных агентов. Для исследованных образцов сопротивление повышалось в 3–10 раз с последующим возвратом к начальному уровню в результате релаксации после прекращения внешнего воздействия (рис.2). Большинство образцов точечных контактов выдерживало несколько циклов экспозиция-релаксация без существенного изменения своих характеристик.

Для оценки механической устойчивости точечных контактов исследовалось время их жизни, которое определялось как период между моментом образования контакта и моментом его разрушения. Разрушение наступало вследствие влияния разных факторов, из которых наибольший вклад вносят вибрационный фон лаборатории и эффекты воздействия на контакт электрических полей. Если исключить последний фактор, то при наличии неизменного долговременного вибрационного фона лаборатории можно корректно проанализировать и сопоставить механическую устойчивость точечных контактов в разных типах электролитов. Крутой фронт снижения и увеличения сопротивления электрохимической ячейки при образовании и разрушении контакта позволяет с высокой точностью фиксировать время жизни точечного контакта. Эксперимент показал, что желатин-иммобилизованный и твердый электролиты обеспечивают повышение устойчивости контактов. Причем, как и следовало ожидать, твер-




Рис.2. Отклик образцов медных дендритных точечных контактов в желатин-иммобилизированном (а, б) и твердом электролитах (в, г) на импульсное воздействие амиаком (а, в) и смесью газов, выдыхаемых человеком (б, г). Стрелками показано начало экспозиции.




Рис.3. Среднее время жизни точечных контактов, полученных в твердом сульфиде меди (1), желатин-иммобилизированном растворе сульфата меди (2) и жидким растворе сульфата меди (3).

дый электролит проявляет эту способность в большей мере (рис.3).

Таким образом, с использованием автоколебательного эффекта электрохимической коммутации в желатин-иммобилизованных и твердых электролитах получены дендритные точечные контакты и определена их сравнительная устойчивость. Показано, что диаметр точечных контактов находится в обратной зависимости от силы тока, при которой происходит формирование контактов. Механическая устойчивость медных точечных контактов увеличивается при переходе от жидких к желатин-иммобилизованным и твердым электролитам.

Образцы модифицированных точечных контактов демонстрируют чувствительность к воздействию амиака и смеси газов, выдыхаемых человеком. Точечные контакты, которые образуются в желатин-иммобилизованных и твердых электролитах, могут служить основой газовых сенсоров нового класса.

Список литературы

- Cattrall R.W. Chemical Sensors. — Oxford; New York; Melbourne: Oxford University Press, 1997.
- Виглеб Г. Датчики. — М. : Мир, 1989. — 196 с.
- Kamarchuk G.V., Pospelov O.P., Yeremenko A.V. et al. Point-Contact Sensors : New Prospects for a Nanoscale Sensitive Technique // Europhys. Lett. — 2006. — Vol. 76, № 4. — P. 575–581.
- Khotkevich A.V., Yanson I.K. Atlas of Point Contact Spectra of Electron-Phonon Interactions in Metals. — Boston; Dordrecht; London : Kluwer Academic Publishers, 1995.
- Карташова Ю.О., Пилипенко О.І., Поспелов О.П. та ін. Електрохімічний синтез та функціональні властивості срібних наноструктур // Вісн. НТУ «ХПІ». Сер. Хімія, хім. технологія та екологія. — 2008. — № 10. — С. 135–142.
- Декл. пат. на винахід 61417. Спосіб електролізу / О.П.Поспелов, О.Р.Казачков, Г.В.Камарчук. — Опубл. 17.11.03, Бюл. № 11.
- Пат. на корис. модель 32638. Спосіб одержання провідних наноструктур / О.П.Поспелов, Г.В. Камарчук, В.В.Фісун та ін. — Опубл. 26.05.08, Бюл. № 10.
- Михайлов О.В. Желатин-иммобилизованные металлокомплексы. — М. : Науч. мир, 2004. — 236 с.
- Грилихес С.Я. Электрохимическое и химическое полирование : Теория и практика. Влияние на свойства металлов. — Л. : Машиностроение, 1987. — 232 с.
- Лебедь Е.К., Поспелов А.П., Александров Ю.Л. и др. Точечно-контактные дендритные структуры в твердом электролите : Газоаналитический аспект // Вісн. НТУ «ХПІ». Сер. Хімія, хім. технологія та екологія. — 2008. — № 15. — С. 61–64.

Поступила в редакцию 17.02.09

Gas-Sensitive Point Contacts in Gelatin-Immobilized and Solid Electrolytes

*Pospelov A.P.¹, Pilipenko A.I.¹, Lebed Ye.K.¹,
Alexandrov Yu.L.¹, Bayrachny V.B.¹, Kamarchuk G.V.²*

¹ National Technical University «KhPI», Kharkov

² Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU, Kharkov

The methods of dendrites point contacts sensory properties and technological parameters improvement by the contacts electrochemical formation in gelatin-immobilized and solid electrolytes are considered. The dependence of point contacts formation and they electrical resistance from the process electrotechnical parameters is investigated. The structures stability in liquid, gelatin-immobilized and solid electrolytes comparison by electrochemical self-oscillating switching effect application is conducted. The possibility of modified point contacts use for gas sensor controls sensitive elements of a wide application spectrum is displayed.

Key words: point contact, gas analysis, electrochemical synthesis, sensor.

Received February 17, 2009