

**Міжфазна взаємодія розплавів на основі алюмінію та цирконію
з вогнетривкими матеріалами**

А. А. Безпалий, А. М. Верховлюк

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

В роботі було вивчено міжфазні властивості в системі вогнетрив - розплав.

Встановлено, що краще всього по відношенню до розплавів на основі алюмінію проявляють себе підложки з оксиду алюмінію та алунду. Значення роботи адгезії (W_a) при змочуванні оксиду алюмінію розплавом $Al_{86}Ni_6Y_8$ дорівнює $350 \text{ мДж}/\text{м}^2$ до 1673 К . При цьому підложка не змочується розплавом ($\Theta > 90$ град.). Алунд починає змочуватися даним розплавом при температурі 1573 К ($\Theta = 72$ град, $W_a = 1093 \text{ мДж}/\text{м}^2$). Аналогічно алунду поводиться підложка, яка була виготовлена з кварцового скла. Розтікання сплаву $Al_{86}Ni_6La_8$ по алундовій підложці ($\Theta < 90$ град.) починається при температурі 1513 К , а по кварцовому склу при 1453 К . У системі Y_2O_3 - розплав $Al_{86}Ni_6Y_8$ змочування починається при температурі 1523 К , тут W_a складає $1040 \text{ мДж}/\text{м}^2$.

Збільшення концентрації La і Mg в розплаві $Zr_{65}Cu_{17,5}Ni_{10}Al_{7,5}$ від 0 до 1 % (мас. частка) приводить до зменшення Θ і збільшення W_a при змочуванні кварцового скла. Контактний кут змочування знижується на 20 град. в разі добавки магнію і на 10 град. при додаванні лантану, відповідно W_a зростає на 400 і $100 \text{ мДж}/\text{м}^2$. Подальше збільшення вмісту даних металів в сплаві до 1,5 і 2 % (мас. частка) приводить до незначного збільшення і зменшення W_a .



Рис. 5. Дискусії в кулуарах конференції.