

Структура та фазовий склад квазікристалічного $\text{Al}_{94}\text{Fe}_3\text{Cr}_3$ сплаву, консолідованиого в умовах квазігідростатичного стискування

О. І. Кравченко, Д. В. Гущик

Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Досліджено фазовий склад та структуру сплаву $\text{Al}_{94}\text{Fe}_3\text{Cr}_3$, виготовленого методом диспергування розплаву струменями води з високим тиском та наступною консолідацією в умовах квазігідростатичного стискування. Ікосаедрична i-фаза є твердою і крихкою через труднощі руху дислокацій в квазі-періодичній решітці. Проте, використання частинок такої квазікристалічної i-фази для армування пластичної матриці алюмінієвих сплавів, дає потенційне поліпшення механічних властивостей разом з підвищеною стабільністю при високих температурах. Компактні зразки виготовляли у комірках високого тиску при 2,5; 4 та 6 ГПа.

Дослідження структури та фазового складу консолідованих зразків проводили методом рентгенівської дифракції з використанням Cu K_α випромінювання і скануючої електронної мікроскопії.

Рентгенівський фазовий аналіз показав, що в спектрі рентгенівської дифракції (рис. 1), крім дифракційних максимумів від твердого розчину α -алюмінію реєструються дифракційні піки, які належать ікосаедричній квазікристалічній i-фазі, які відповідають індексам Кана (8,12), (18, 29), (20, 32), (38,61), (52,84) і (72,116). Крім того, компактування порошку методом квазігідростатичного стискування дозволяє зберегти квазікристалічну i-фазу при тисках 2,5; 4 та 6 ГПа в порівнянні з консолідацією екструзією, де втрати i-фази складають 23 %. В межах кожної порошкової частинки сплаву спостерігається певна кількість частинок i-фази, які на




Рис. 1. Спектри рентгенівської дифракції сплаву $\text{Al}_{94}\text{Fe}_3\text{Cr}_3$. Δ – i-фаза.

СЕМ зображенні (рис. 2) мають світлий колір. Деякі з частинок мають форму п'ятикутних зірочок, що очевидно є виявленням симетрії 5-го порядку пакування атомів в ікосаедричному квазікристалі.




Рис. 2. СЕМ зображення $\text{Al}_{94}\text{Fe}_3\text{Cr}_3$ сплаву при тиску 2,5 ГПа (а), 4 ГПа (б) та 6 ГПа (в).

Наявність квазікристалічної фази підтверджують також і дані скануючої електронної мікроскопії.

На прикладі $\text{Al}_{94}\text{Fe}_3\text{Cr}_3$ сплаву експериментально обґрунтовано ефективність застосування консолідації в умовах високого тиску щодо збереження метастабільної квазікристалічної фази. Встановлено, що високий тиск, величина якого становить 2,5; 4 та 6 ГПа, не впливає на фазовий склад сплаву після компактування, про що свідчить повне збереження квазікристалічної і-фази в $\text{Al}_{94}\text{Fe}_3\text{Cr}_3$ сплаві.

Консолідація в умовах високого тиску, яка відбувається при низькій температурі (293 К), сприяє повному збереженню вмісту метастабільної квазікристалічної фази в алюмінієвій матриці.