

# Синтез поверхнево-активних холестерилвмісних кополімерів на основі полі(малеїновий ангідрид-ко-етилтриоксітиленметакрилату)

З.І. Демчук<sup>1</sup>, О.Г. Будішевська<sup>1</sup>, А.С. Воронов<sup>2</sup>, В.Б. Вострес<sup>1</sup>, І.Т. Тарнавчик<sup>1,2</sup>, М.З. Савка<sup>1</sup>, О.Ю. Жолобко<sup>1</sup>, С.А. Воронов<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Національний університет «Львівська політехніка»

12, вул. С. Бандери, Львів, 79013, Україна

<sup>2</sup>North Dakota State University

Dept. 2760, P.O. 6050, Fargo, ND 58108-6050, USA

*Синтезовано амфіфільні поверхнево-активні кополімери полі(холестерилмалеїнат-ко-малеїнова кислота-ко-етилтриоксітиленметакрилату) (ХолМК-МК-ПЕМА) з різним вмістом фрагменту холестерилу взаємодією холестеролу з кополімером полі(малеїновий ангідрид-ко-етилтриоксітиленметакрилатом) і наступним лужним гідролізом полі(холестерилмалеїнат-ко-малеїновий ангідрид-ко-етилтриоксітиленметакрилату) (ХолМК-МА-ПЕМА). Досліджено структуру отриманих кополімерів ГЧ- і <sup>1</sup>H ЯМР-спектроскопією та рН-метричним титруванням. Синтезовані кополімери здатні солюбілізувати ліпофільні речовини у їх колоїдних водних розчинах.*

**Ключові слова:** холестерилвмісні кополімери, полі(малеїновий ангідрид-ко-етилтриоксітиленметакрилат, солюбілізація ліпофільних речовин.

## Вступ.

Останнім часом особливу увагу приділяють створенню різноманітних колоїдних систем нано- та мікрорівнів, які здатні солюбілізувати ліпофільні речовини (ЛР) у водних середовищах. Це надає можливість локалізувати їх підвищеною кількістю у полімерних системах (міцелях, ліпосомах тощо). При цьому такі системи в результаті іммобілізації водонерозчинних або малорозчинних у воді ЛР капсулюють їх, тим самим захищають від дії середовища. Зокрема, такі полімерні системи-носії забезпечують адресну доставку ліків і біологічно-активних речовин, які мають ліпофільну природу, до патологічних клітин, а також можуть бути використані для вилучення ЛР з водного середовища.

Показано, що амфіфільні кополімери широко використовуються для створення систем доставки ліків [1]. Особливістю полімерних блок- або статистичних «амфіфілів» є їх здатність до спонтанної самоагрегації і самовпорядкування з утворенням різних колоїдних структур залежно від їх природи, будови, концентрації та природи розчинника. Такі структури широко використовують як носії лікарських препаратів та ентеросорбенти [2].

Цікавим і перспективним напрямом створення таких носіїв є введення у їх полімерну структуру холестерилвмісних фрагментів. Наявність холестерильного фрагменту на макромолекулі носія забезпечує солюбілізацію

водонерозчинних ЛР, біосумісність, сумісність із плазматичними мембраними, низьку токсичність.

Відомі роботи, де як полімерна основа засобу доставки ліків використовуються амфіфільні блок-кополімери – холестерилвмісні плюроніки. Вони утворюють міцели і мають значення ККМ 10 мкг/мл, що у 400 разів менше, ніж у плюроніка F68. Сформовані міцели солюбілізують кабазитаксель і пролонговано його вивільнюють [3].

Диблок-кополімери холестерол-блок-ПЕГ або холестерол-блок-полі(2-метакрилоїлоксітилфосфорилхолін) [4] запропоновані як ін'єкційні носії ліків, а кон'югати холестеролу і олігопептидів – для солюбілізації доксорубіцину [5].

Фрагменти ПЕГ часто використовують як гідрофільний блок при синтезі блок-кополімерів для створення полімерних носіїв (міцел, полімером або частинок ядро-оболонка). Як ліпофільний фрагмент при синтезі запропоновано використовувати холестерол або холестерилвмісні фрагменти акрилатів [6–9]. Носії, створені на їх основі, мають високу завантаженість ЛР, здатні до довготривалої циркуляції у кровотоці та повільного вивільнення ЛР.

Перспективний клас полімерів для створення полімерних носіїв – статистичні амфіфільні кополімери з ковалентно прищепленими фрагментами холестеролу

[10, 11]. Вони можуть містити гідрофільні блоки або фрагменти, зокрема полі(аскорбілакрилату), поліметакрилової кислоти, полі(N-ізопропілакриламіду), полілактидів тощо та ліпофільні холестерилвмісні блоки вздовж основного макроланцюга. Показано, що у водному середовищі такі кополімери формують міцели з гідрофобним ядром, яке має високу здатність до завантаження ліпофільними ЛР [10, 11].

Мета цієї роботи – створення поверхнево-активних амфіфільних кополімерів з холестерильними фрагментами на основі альтернативних або статистичних кополімерів малеїнового ангідриду та етил полі(оксістилен)-метакрилату, які здатні солюбілізувати ЛР у їх водних колоїдних розчинах.

#### Експериментальна частина.

**Матеріали:** малеїновий ангідрид (МА), етилтриоксістиленметакрилат (ПЕМА), 2,2-азо-біс-ізобутиронітрил (ДАК), холестерол (Хол), судан (Aldrich) використовували без очищення. Бензол очищували за методикою [12]. Диметилформамід (ДМФА) (Aldrich), очищували висушуванням над КОН протягом 24 год, потім над CaO 48 год з наступною вакуумною перегонкою.

**Бінарний кополімер полі(малеїновий ангідрид-ко-етилтриоксістилен метакрилат) (МА-ПЕМА)** синтезували радикальною кополімеризацією у розчині 1,4-діоксану при ініціюванні ДАК, концентрація якого становила 1,5 % мас., за температури 70 °C. Розчин 2,0 г ПЕМА (0,008 моль) у 40 мл 1,4-діоксану (концентрація ПЕМА – 0,2 моль/л) при перемішуванні в атмосфері аргону додавали краплями у реактор з розчином 0,94 г МА (0,0094 моль) у 9,4 мл 1,4-діоксану (початкова концентрація МА – 1,0 моль/л) протягом 10 год. Кінцеве мольне співвідношення МА:ПЕМА становило 1,00:0,85. Після закінчення полімеризації 1,4-діоксан відганяли, а кополімер МА-ПЕМА для очищення тричі переосаджували з розчину в 1,4-діоксані у гексан. Вміст ланок МА у складі кополімеру визначали титриметрично з використанням аніліну [13], а структуру і склад МА-ПЕМА підтверджували 1Ч- та 1Н ЯМР-спектроскопією.

**Холестерилвмісні терполімери полі(холестерил-малеїнат-ко-малеїновий ангідрид-ко-етилтриоксістиленметакрилати) (ХолМК-МА-ПЕМА)** отримували ацилуванням холестеролу бінарним кополімером МА-ПЕМА. Реакцію проводили у ДМФА за температури 80 °C при перемішуванні в атмосфері аргону. МА-ПЕМА, Хол і розчинник завантажували у реактор за певного мольного співвідношення Хол і ланок МА у МА-ПЕМА (0,1:1,0; 0,25:1,00; 0,5:1,0). Конверсію реагентів контролювали за ступенем перетворення ланок малеїнового ангідриду у кополімері [13] і вмістом COOH-груп. Після закінчення реакції розчинник відганяли у вакуумі, а кополімер ХолМК-МА-ПЕМА очищували екстрагуванням надлишку Хол гексаном і триразовим осадженням з розчину в 1,4-діоксані у гексан.

Склад і структуру терполімерів підтверджували визначенням вмісту ланок МА титриметрично з вико-

ристанням аніліну [13] та 1Ч- і 1Н ЯМР-спектроскопією.

**Водорозчинні кополімери полі(холестерилмалеїнат-ко-малеїнова кислота-ко-етилтриоксістиленметакрилати) (ХолМК-МК-ПЕМА)** отримували гідролізом ланок МА у складі терполімеру ХолМК-МА-ПЕМА у водному розчині NaOH за кімнатної температури та концентрації ХолМК-МА-ПЕМА 0,1–0,5 % мас. Для цього ХолМК-МА-ПЕМА поміщали у 0,1 Н розчин NaOH і перемішували до встановлення сталої рН, після чого при перемішуванні порціями додавали розчин NaOH до повного розчинення кополімеру. Протягом реакції значення рН не перевищувало 9,0. Отримані розчини сольової форми ХолМК-МК-ПЕМА використовували для досліджень.

**1Ч-спектри** зразків МА-ПЕМА та ХолМК-МА-ПЕМА отримували в тонкому шарі на KBr з використанням спектрофотометра Specord-80M у діапазоні 400–4000 см<sup>-1</sup>.

**1Н ЯМР-спектри** зразків МА-ПЕМА та ХолМК-МА-ПЕМА отримували в дейтерованому розчиннику диметилсульфоксиді-d<sub>6</sub> з використанням приладу 500 MHz Varian Inova spectrometer. Розчинник містив внутрішній стандарт. Концентрація речовини 1,0 %.

**Характеристичну в'язкість** кополімерів визначали у віскозиметрі Бішоффа з підвищеним рівнем за T=20 °C в ацетоні за методикою [13].

**Солюбілізацію** бензолу колоїдними водними розчинами амфіфільних поверхнево-активних кополімерів ХолМК-МК-ПЕМА (з pH 7,0 і 4,0) визначали за методикою [13].

**Солюбілізацію** судану та куркуміну колоїдними водними розчинами амфіфільних полімерів ХолМК-МК-ПЕМА (з pH 7,0 і 4,0) проводили за різних концентрацій і кімнатної температури. Для цього в ємності з 0,01 г судану III чи куркуміну додавали по 5 мл водних колоїдних розчинів ХолМК-МК-ПЕМА та проводили солюбілізацію протягом 48 год., після чого відфільтровували надлишок барвника і визначали його концентрацію у фільтраті за допомогою спектрофотометра ЮНИКО за калібрувальною кривою за довжини хвилі (λ), рівної 540 і 470 нм для судану III та куркуміну відповідно.

**Ізотерми поверхневого натягу** водних колоїдних розчинів ХолМК-МК-ПЕМА отримували за допомогою тензіометра Дю-Ну за T=20 °C [14] за різної pH середовища, яку встановлювали додаванням гідроксиду натрію або хлоридної кислоти.

**ККМ** визначали кондуктометричним методом за кривою залежності питомої електропровідності (λ) водних колоїдних розчинів ХолМК-МК-ПЕМА від концентрації кополімеру [15].

#### Результати дослідження та їх обговорення.

Відомо, що амфіфільні кополімери, макромолекули яких складаються з поліелектролітичних (іонізованих) гідрофільних і ліпофільних фрагментів, у водному середовищі можуть самоорганізовуватись у міцели, які




Рис. 1. Схема утворення кополімеру МА-ПЕМА кополімеризацією МА і ПЕМА

Таблиця. Склад і характеристична в'язкість  $[\eta]$  холестерилвмісних кополімерів ХолМК-МА-ПЕМА

| № | Вміст ланок |      |      | $[\eta]$ в ацетоні |
|---|-------------|------|------|--------------------|
|   | ХолМК       | МА   | ПЕМА |                    |
| 1 | -           | 46,0 | 54,0 | 0,090              |
| 2 | 4,6         | 41,4 | 54,0 | 0,113              |
| 3 | 11,5        | 34,5 | 54,0 | 0,100              |
| 4 | 23,0        | 23,0 | 54,0 | 0,104              |
| 5 | 46,0        | -    | 54,0 | 0,091              |

складаються з ліпофільного нерозчинного у воді ядра і ліофільної (гідрофільної) корони. Варіюючи хімічну будову макромолекули, а саме природу і розподіл уздовж макромолекули функціональних груп, можна ефективно керувати процесом молекулярної «збірки»nanoструктур, які мають необхідні властивості, зокрема здатність солюбілізувати ЛР певної природи [16]. Для конструкування амфіфільних холестерилвмісних кополімерів, здатних формувати у воді нанорозмірні міцелярні структури для солюбілізування ЛР, було необхідно спочатку синтезувати кополімери МА-ПЕМА альтернатної будови.

Синтез бінарних кополімерів МА-ПЕМА проводили за умов надлишку МА (рис. 1). Кополімери очищували триразовим переосадженням з розчину в 1,4-діоксані у гексан. Вміст ланок МА визначали титриметрично з використанням аніліну [13] і підтверджували ІЧ- та  $^1\text{H}$  ЯМР-спектроскопією. Отриманий кополімер МА-ПЕМА мав склад, близький до альтернативного: вміст ланок МА і ПЕМА становив 46,0 і 54,0 % моль. відповідно (таблиця).

МА-ПЕМА був використаний для ацилування холестеролу через взаємодію ланки МА у складі МА-ПЕМА та Хол з утворенням ланки холестерилмалеїнату (ХолМК). Отримані терполімери ХолМК-МА-ПЕМА (рис. 2) очищували екстрагуванням надлишку Хол гексаном і триразовим переосадженням з розчину в 1,4-діоксані у гексан. Структуру ХолМК-МА-ПЕМА підтверджували титриметрично, ІЧ- та  $^1\text{H}$  ЯМР-спектроскопією.

Характеристична в'язкість терполімерів ХолМК-МА-ПЕМА в ацетоні з різним вмістом ланок ХолМК і бінарного кополімеру МА-ПЕМА лежить в інтервалі 0,11–0,10 (таблиця). Видно, що за величиною  $[\eta]$  ХолМК-МА-ПЕМА можна віднести до олігомерів.

Склад синтезованих кополімерів підтверджували ІЧ-спектроскопією (рис. 3). В ІЧ-спектрах виявлено смуги поглинання, що підтверджують структуру кополімеру МА-ПЕМА, наведену на рис. 1, і кополімерів ХолМК-МА-ПЕМА, наведену на рис. 2. Зокрема смуги поглинання за  $\nu$  1788 і 1852  $\text{cm}^{-1}$  на спектрах бінарного кополімеру МА-ПЕМА (рис. 3a) відповідають  $\nu\text{C=O}$  у ланках МА, смуги за 1732  $\text{cm}^{-1}$  ( $\nu\text{C=O}$ ) і 1248  $\text{cm}^{-1}$  ( $\nu\text{C—O—}$ ) належать естерним групам у ланках ПЕМА, а 1108  $\text{cm}^{-1}$  – оксіетильним замісникам ПЕМА. Валентні та деформаційні коливання  $\text{CH}$ -груп проявляються в області 2980–2880 і 1456–1350  $\text{cm}^{-1}$  відповідно (рис. 3a).




Рис. 2. Схема утворення кополімеру ХолМК-МА-ПЕМА взаємодією холестеролу і кополімеру МА-ПЕМА




Рис. 3. ІЧ-спектри кополімерів: МА-ПЕМА (а); ХолМК-МА-ПЕМА (б) із вмістом ланок: ХолМК, МА і ПЕМА 23, 23 і 54 % моль. відповідно

Після проведення реакції ацилування холестеролу кополімером МА-ПЕМА у спектрі отриманого кополімеру ХолМК-МА-ПЕМА спостерігаються зміни інтенсивності і зміщення частоти смуг поглинання МА за 1852 та 1788  $\text{cm}^{-1}$  ( $\nu\text{C=O}$ ), а саме, різке зменшення інтенсивності та зміщення частоти смуг поглинання до 1850 і 1792  $\text{cm}^{-1}$  відповідно (рис. 3а, б). Це свідчить про наявність ланок МА у кополімері ХолМК-МА-ПЕМА, але меншої кількості, що зумовлено їх вичерпуванням на взаємодію з OH-групами холестеролу з утворенням естерних і карбоксильних груп, а зміна оточення функціональних груп залишків МА зумовлює зсув відповідних частот.

Разом з тим спостерігається розширення і зміщення смуг поглинання карбонільних груп C=O, що відповідають карбоксильним групам (рис. 3а, б) (у спектрі МА-ПЕМА C(O)OH-групи наявні у невеликій кількості, рис. 3а). Смуги поглинання в області 3200–2500  $\text{cm}^{-1}$  ( $\nu\text{OH}$ ), широкі смуги поглинання 948–930  $\text{cm}^{-1}$  (δOH позаплощинні), а також утворення «плеча» за 1300  $\text{cm}^{-1}$  також характерно для карбоксильних груп, що утворюються в результаті реакції ацилування холестеролу (рис. 2).

В ІЧ-спектрах кополімерів ХолМК-МА-ПЕМА

(рис. 3б), на відміну від спектрів МА-ПЕМА (рис. 3а), з'являються смуги поглинання за 970 або 980  $\text{cm}^{-1}$ , а також 800 і 1040  $\text{cm}^{-1}$ , які належать фрагментам Хол. Слід зауважити, що при збільшенні вмісту ланок ХолМА у кополімері від 4,6 до 23,0 % моль. інтенсивність смуги за 1040  $\text{cm}^{-1}$  збільшується, що підтверджує встановлену будову ХолМК-МА-ПЕМА.

$^1\text{H}$  ЯМР-спектри кополімерів ХолМК-МА-ПЕМА, отримані у дейтерованому розчиннику диметилсульфоксиді- $d_6$ , підтверджують будову терполімерів і перебіг реакції ацилування холестеролу ланкою МА у складі МА-ПЕМА.

Розширений сигнал зі зміщенням 4,02 м.ч. віднесений до протонів **a** етилтриоксітиленового фрагмента в  $\alpha$ - положенні – до естерної групи у ланці ПЕМА (рис. 4а). Розширений сигнал із зміщенням 3,0–3,8 м.ч. належить метиленовим протонам **b** оксітиленового фрагмента. Сигнали протонів **c** групи CH у ланці МА, які межують з  $\alpha$ -карбоном ланки ПЕМА, а також протонів **h**  $\text{CH}_2$ -групи в етильному заміснику ПЕМА, очевидно, співпадають з розширеним сигналом  $\text{CH}_2$ -груп поліоксітиленових ланок із зміщенням 3,0–3,8 м.ч. (рис. 4а). Група сигналів із зсувом 0,65–2,50 м.ч. віднесенена до протонів алкільного замісника холестерилу




Рис. 4.  $^1\text{H}$  ЯМР-спектри кополімеру ХолМК-МА-ПЕМА




Рис. 5. Утворення поверхнево-активних кополімерів Na-ХолМК-МК-ПЕМА взаємодією кополімеру ХолМК-МА-ПЕМА з лугом

1,5-диметилгексилу. Два дублети із зсувом 0,83–0,84 та 0,85–0,86 м.ч. віднесені до сигналів протонів *d* у метильній групі C(21)H<sub>3</sub> холестерилу біля хірального центру C\*(20) (рис. 4б) [17]. Сигнал із зміщенням 0,65 м.ч. віднесено до протонів *e* у метилі C(18)H<sub>3</sub> холестерилу. Сигнали із зміщенням 6,05 і 6,63 м.ч. віднесені до протонів холестерилу *f* біля C(3) та *g* біля C(6) (протон по-двоїного зв’язку) відповідно. Сигнал розчинника диметилсульфоксиду 2,58 м.ч.

З метою отримання колоїдних розчинів поверхнево-активних кополімерів у водному середовищі проводили гідроліз фрагментів МА в макромолекулі ХолМК-МА-ПЕМА та перетворення карбоксильних груп у сольову іонізовану форму взаємодією отриманих терполімерів з лугом у водному середовищі (рис. 5). Отримані сольові форми кополімерів натрій полі(холестерилмалеїнат-ко-малеїнова кислота-ко-етилтриоксіетиленметакрилати) (Na-ХолМК-МК-ПЕМА) в результаті іонізації карбоксильних груп у водному середовищі утворюють колоїдні розчини. При збільшенні концентрації Na-ХолМК-МК-ПЕМА за pH 7,0 збільшується каламутність колоїдних розчинів та їх стабільність і за певної концентрації випадає осад.

Кополімер Na-ХолМК-МК-ПЕМА амфіфільний, у




Рис. 6. Залежність відносної електропровідності розчинів ХолМК-МК-ПЕМА від  $C^{0.5}$  за pH=7,0 (вміст ланок: ХолМК, МК і ПЕМА – 23, 23 і 54 % моль).

якому гідрофільні фрагменти – карбоксилатні групи у ланках МК і Хол-МК та поліоксіетиленові замісники у ланках естера ПЕМА. Ліпофільний фрагмент – холестерильний замісник у ланці ХолМК.

Показано, що отримані кополімери ХолМК-МК-ПЕМА поверхнево-активні і знижують поверхневий натяг на межі поділу водний колоїдний розчин–повітря до 66–46 мН/м залежно від pH середовища та вмісту ланок ХолМК [18]. Кондуктометричним методом визначені значення концентрацій, які, очевидно, відповідають початку агрегації мономолекулярних міцел макромолекул ХолМК-МК-ПЕМА і утворенню міцелярних агрегатів [19] (рис. 6).

Визначено, що величина KKM<sub>k</sub>, встановлена кондуктометричним методом (рис. 6), і концентрація, яка відповідає точці зламу на ізотермі поверхневого натягу, побудованій методом відриву кільця (KKM<sub>σ</sub>) (рис. 7), відрізняються більше, ніж на порядок. Так, експериментально знайдені для ХолМК-МК-ПЕМА із вмістом ланок: ХолМК, МК і ПЕМА – 23, 23 і 54 % моль. за pH 7,0 KKM<sub>σ</sub> дорівнює  $1,5 \cdot 10^{-3} \%$ , а KKM<sub>k</sub> –  $2,3 \cdot 10^{-4} \%$  (рис. 6, 7).

Очевидно, що KKM<sub>k</sub> відповідає самоорганізованому формуванню міцелярних структур із полімерних




Рис. 7. Ізотерма поверхневого натягу ХолМК-МК-ПЕМА за pH 7,0 (вміст ланок: ХолМК, МК і ПЕМА – 23, 23 і 54 % моль).

міцел макромолекул ХолМК-МК-ПЕМА [19]. Методом відриву кільця визначити ККМ<sub>к</sub> не вдалося. Надалі полімерні міцелярні агрегати формують адсорбційний шар на межі поділу водний колоїдний розчин–повітря протягом певного часу і завершується процес повним насиченням адсорбційного шару при ККМ<sub>с</sub>.

Встановлено, що у водному середовищі за pH 7,0 кopolімери ХолМК-МК-ПЕМА солюбілізують водонепропонувні барвники судан і куркумін та олеофільні бензол. Зокрема, солюбілізація судану, куркуміну та бензолу колоїдним розчином ХолМК-МК-ПЕМА вищевказаного складу за pH 7,0 і концентрації 0,005 % становить 0,28; 0,39 і 0,24 ммоль/г кopolімеру відповідно.

#### Висновки.

Отже, взаємодією бінарного кopolімеру полі(ма-

леїновий ангідрид-ко-етилтриоксітиленметакрилату) з холестеролом через ацилування холестеролу ланкою малеїнового ангідриду синтезовано амфіфільні холестерольмісні кopolімери полі(холестерилмалеїнат-ко-малеїновий ангідрид-ко-етилполіоксітиленметакрилати) ХолМК-МА-ПЕМА з різним вмістом фрагмента холестерилу. Через взаємодію ХолМК-МА-ПЕМА з натрій гідроксидом у водному середовищі отримано колоїдні розчини натрієвої солі Na-ХолМК-МК-ПЕМА. Досліджено структуру отриманих кopolімерів ІЧ-, <sup>1</sup>H ЯМР-спектроскопією та pH-метричним титруванням. Кopolімери Na-ХолМК-МК-ПЕМА проявляють поверхнево-активні властивості, а їх колоїдні водні розчини здатні солюбілізувати ліпофільні речовини.

## Література

1. *Hua Song, Rong He, Kan Wang, Jing Ruan, Chenchen Bao, Na Li, Jiajia Ji, Daxiang Cui* Anti-HIF-1a antibody-conjugated pluronic triblock copolymers encapsulated with Paclitaxel for tumor targeting therapy // Biomaterials.- 2010.-31(8).-P.2302-2312..
2. *Nill Bergstrand* Liposomes for Drug Delivery from Physico-chemical Studies to Applications // Dissertation in Physical Chemistry to be publicly examined in B41, BMC, Uppsala University.- May 25, 2003.
3. *Song Y., Tian Q., Huang Z., Fan D., She Z., Liu X., Cheng X., Yu B., Deng Y.* Self-assembled micelles of novel amphiphilic copolymer cholesterol-coupled F68 containing cabazitaxel as a drug delivery system // International J. of Nanomedicine. – 2014.- **9**, № 1.- P. 2307-2317.
4. *Jian-Ping Xu, Jian Ji\*, Wei-Dong Chen, Jia-Cong Shen* Novel biomimetic polymersomes as polymer therapeutics for drug delivery // J. of Controlled Release.- 2005.- **107**.- P. 502-512.
5. *Lijuan Zhang, Xindong Guo, Yu Qian* Quantitative structure-activity relationship in the sustained drug delivery systems // 20th European Symposium on Computer Aided Process Engineering – ESCAPE20 S. Pierucci and G. Buzzi Ferraris (Editors).
6. *Yang Dan-boa, Zhu Jia-bi, Huang Zhang-jian, Ren Hai-xia, Zheng Zeng-juan* Synthesis and application of poly(ethyleneglycol)-cholesterol (Chol-PEGm) conjugates in physicochemical characterization of nonionic surfactant vesicles // Colloids and Surfaces. Part B: Biointerfaces – 2008.- **63**.- P.192-199.
7. *Lin Jia, Di Cui, Jerome Bignon, Aurelie Di Cicco, Joanna Wdzieczak-Bakala, Jianmiao Liu, Min-Hui Li* Reduction-Responsive Cholesterol-Based Block Copolymer Vesicles for Drug Delivery // Biomacromolecules.-2014.- **15**, №6.-P.2206-2217.
8. *Chi Thanh Nguyen, Thanh Huyen Tran, Xiuling Lub, Rajeswari M. Kasi* Self-assembled nanoparticles from thiol functionalized liquid crystalline brush block copolymers for dual encapsulation of doxorubicin and gold nanoparticles // Polym. Chem.- 2014.- **5**.-P.2774-2783.
9. *Bedu-Addo R.K., Tang P., Xu Y., Huang L.* Interaction of Polyethyleneglycol-Phospholipid Conjugates with Cholesterol-Phosphatidylcholine Mixtures: Sterically Stabilized Liposome Formulations // Pharmaceutical Research.-1996.- **13**, № 5.-P.718-725.
10. *Liu Y., Wang Y., Zhuang D., Yang J., Yang J.* Bionanoparticles of amphiphilic copolymers polyacrylate bearing cholesterol and ascorbate for drug delivery // J. Colloid Interface Sci. – 2012.- **377**, №1.-P.197-206.
11. *Sevimli S., Inci F., Zareie H.M., Bulmus V.* Well-defined cholesterol polymers with pH-controlled membrane switching activity // Biomacromolecules.- 2012. - **8**, № 13(10). - P. 3064-75.
12. *Вайсберг А., Проскауэр Э., Риддис Д., Тунс Э.* Органические растворители. М.: Иностр. л-ра, 1976. - 541 с.
13. *Торопцева А.М., Белогородская К.В., Бондаренко В.М.* Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений. – Л.: Химия, 1972. – 416 с.
14. *Нейман Р.Э., Вережников, В.Н., Кирдеева А.П., Киселева О.Г., Лебедева И.Н.* Практикум по коллоидной химии латексов и поверхностно-активных веществ.- М.: Высшая школа, 1972. – 176 с.
15. *B.I.O. Конюхов* Полимеры и коллоидные системы: Учебное пособие. - М: МГУП, 1999. - 101 с.
16. *Raoul Zana* Dynamics of surfactant self-assemblies Micelles, Microemulsions, Vesicles, and Lyotropic Phases // Surfactant science series.- CRC Press Taylor&Francis Group. - 2005. - Vol.125. - P. 161-232.
17. *Нифантьев И.Э., Ивченко П.В.* Практический курс спектроскопии ядерного магнитного резонанса. - Москва, 2006. – 200 с.
18. *Бабак В.Г.* Высококонцентрированные эмульсии. Физико-химические принципы получения и устойчивость// Успехи химии.-2008.- **77**, № 8. - С. 729-756.

19. Воронов С.А., Варваренко С.М. Пероксидовмісні політехніка, 2011.–333 с.  
макромолекули на межі розділу фаз. – Львів: Львівська Надійшла до редакції 11 березня 2015 р.

## Синтез поверхностно-активных холестерилсодержащих сополимеров на основе поли(малеиновый ангидрид-со-этилтриоксиэтиленметакрилата)

З.І. Демчук<sup>1</sup>, О.Г. Будищевская<sup>1</sup>, А.С. Воронов<sup>2</sup>, В.Б. Вострес<sup>1</sup>, І.Т. Тарнавчик<sup>1,2</sup>, М.З. Савка<sup>1</sup>, О.Ю. Жолобко<sup>1</sup>, С.А. Воронов<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Национальный университет «Львовская политехника»

12, ул. С. Бандери, Львов, 79013, Украина

<sup>2</sup>North Dakota State University

Dept. 2760, P.O. 6050, Fargo, ND 58108-6050, USA

Проведено синтез амфифильных поверхностно-активных сополимеров полі(холестерилмалеїнат-ко-малеїнова кислота-ко-етилтриоксиэтиленметакрилатов) (ХолМК-МК-ПЕМА) с различным содержанием фрагмента холестерила взаимодействием холестерина с сополимером полі(малеїновий ангидрид-ко-етилтриоксиэтиленметакрилатом) и последующим щелочным гидролизом полі(холестерилмалеїнат-ко-малеїновий ангидрид-ко-етилтриоксиэтиленметакрилата) (ХолМК-МА-ПЕМА). Исследована структура полученных сополимеров ИК- и <sup>1</sup>Н ЯМР-спектроскопией и pH-метрическим титрованием. Синтезированные сополимеры способны солюбилизировать липофильные вещества в их коллоидных водных растворах.

**Ключевые слова:** холестерилсодержащие сополимеры, полі(малеїновий ангидрид-ко-етилтриоксиэтиленметакрилат), солюбилизация липофильных веществ.

## Synthesis of surface-active cholesterylcontaining copolymers based on poly(maleic anhydride-co-ethyltrioxyethylene methacrylate)

З.І. Демчук<sup>1</sup>, О.Г. Будищевска<sup>1</sup>, А.С. Воронов<sup>2</sup>, В.Б. Вострес<sup>1</sup>, І.Т. Тарнавчик<sup>1,2</sup>, М.З. Савка<sup>1</sup>, О.Ю. Жолобко<sup>1</sup>, С.А. Воронов<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Lviv Polytechnic National University

12, S.Bandery STR, Lviv, 79013, Ukraine

<sup>2</sup>North Dakota State University

Dept. 2760, P.O. Box 6050, Fargo, ND 58108-6050, USA

Amphiphilic surfactants poly(cholesterylmaleinat-co-maleic acid-co-ethyltrioxyethylene methacrylate) (MA<sub>c</sub>-CholMA<sub>c</sub>-PEMA) with different contents of cholesteryl were synthesized by the reaction of cholesterol with a poly(maleic anhydride-co-ethyltrioxyethylene methacrylate) copolymer and followed by alkaline hydrolysis of poly(cholesterylmaleinat-co-maleic acid-co-ethyltrioxyethylene methacrylate) (CholMA<sub>c</sub>-MA-PEMA). The structures of obtained copolymers were studied with an IR and a <sup>1</sup>H-NMR spectroscopy, a pH-metric titration. Aqueous colloids of procured copolymers are able to solubilize lipophilic substances.

**Keywords:** cholesterylcontaining copolymers, poly(maleic anhydride-co-ethyltrioxyethylene methacrylate), solubilization of lipophilic substances.