

Сульфонатна апротонна олігомерна іонна жідкість гіперрозветленого структурування

A.В. Стрюцкий¹, О.А. Собко¹, Н.С. Клименко¹, М.А. Гуменная¹, Е.В. Лобко¹, А.В. Шевчук², В.В. Кравченко², В.В. Шевченко¹

¹Інститут хімії високомолекулярних соєдинень НАН України

48, Харківське шоссе, Київ, 02160, Україна

²Інститут фізико-органіческої хімії і углехімії ім. Л.М. Литвиненко НАН України

50, Харківське шоссе, Київ, 02160, Україна

Розроблено метод синтеза олігомерної апротонної іонної жідкості гіперрозветленого структурування з сульфонатами 1,3-диметилімідазолієвими групами в своєму складі. Дане соєдінення є першим представителем апротонної іонної жідкості, що містить сульфонатну іонно-жідкостну функцію. Синтез предложеного соєдінення базується на исчерпуючому ацилуванні гіперрозветленого складного олігоефирполіола другої генерації, що містить 32 кінцеві гідроксильні групи, циклическим ангідридом 2-сульфобензойної кислоти та використанні продукта реакції в формі калієвої солі в реакції іонного обміну з 1,3-диметилімідазолієм іодидом. Структура отриманого соєдінення характеризується методами ІК- та ¹Н ЯМР-спектроскопії. Показано, що синтезированна олігомерна іонна жідкість характеризується аморфною структурою з температурою стекловання -41,9 °C, термічною стабільністю до 250 °C та іонною проводимістю 10⁻⁸-10⁻⁷ См/см при 100-120 °C в безводних умовах. Розроблене соєдінення представляє інтерес як високовязкий жідкий електроліт чи додант для отримання полімерних електролітів з безводним механізмом проводимості.

Ключові слова: олігомерна іонна жідкість, гіперрозветлене структурування, апротонна сульфонат-імідазолієва група, структура, іонна проводимість.

Введение.

Олігомерні іонні жідкості (ОІЖ) сочетають в собі властивості іонних жідкостей з особливостями олігомерного стану речовини та представляють великий інтерес в науковому та практичному аспектах [1–3]. По хіміческому структуру іонної групами ОІЖ поділяються на протонні та апротонні, як класичні іонні жідкості та їх полімерні аналоги [4], а також послідовні – на анионні та катіонні [2, 3]. Відмінність полімерних аналогів іонних жідкостей ОІЖ зберігає спроможність існування в жідкому стані в широкому температурному діапазоні, а також класичні іонні жідкості, мати низьку температуру переходу в жідкое состояние (ниже 100 °C).

По молекулярній архітектурі ОІЖ поділяються на лінійні, гіперрозветлённі та звёздообразні (як правило, органо-неорганічні силескви-оксанового типу) [2, 3]. Великі можливості направленого змінення хіміческого структурування та властивостей представляють ОІЖ гіперрозветлённого структурування (ГР-ОІЖ). Це обумовлено глобулярною структурою

данних соєдінень та наявністю великої кількості реакціонноспособних груп на їх оболонці, що дає можливість введення регулюваного кількості різних типів іонно-жідкостних груп в їх склад.

Следует отметить, что исследования в данной области связаны, в основном, с апротонными катионами ГР-ОИЖ [2, 3], содержащими в своем составе аммониевые и имидазолиевые катионы, а в качестве противоионов – хлорид, бромид, бис(трифторметансульфонат), тетрафторборат, гексафтормосфат анионы, а также различные сульфонатные (тозилат, *n*-(дифенилфосфино)бензолсульфонат) анионы.

По анионным ГР-ОИЖ имеются ограниченные сведения, касающиеся только протонных соединений этого типа как сульфонатных, так и карбоксилатных [2, 5]. Первый представитель апротонной анионной ГР-ОИЖ, имеющей ионно-жидкостную группу в форме карбоксилат-имидазолиевого фрагмента, описан нами в [2].

На примере соединений данного типа нами показаны новые возможности регулирования структуры

и свойств ГР-ОИЖ при использовании в качестве противоиона олигомерных соединений, обладающих различной физической функцией. В этом плане отметим разработанный нами подход к синтезу ГР-ОИЖ, способных к изменению типа самоорганизации супрамолекулярных ансамблей под воздействием температуры, ионной силы и pH среды в растворе, на межфазной поверхности и в конденсированном состоянии [5].

Целью настоящего исследования является разработка метода синтеза первого представителя анионной аprotонной ГР-ОИЖ, имеющей сульфонатную ионно-жидкостную функцию, изучение ее структуры и свойств.

Экспериментальная часть.

Циклический ангидрид 2-сульфобензойной кислоты (Aldrich, 90 %), N-метилимидазол (Aldrich, 99 %), иодометан (Aldrich, ≥99 %) использовали без дополнительной очистки; гиперразветвленный алифатический олигоэфирполиол (ГР) Boltorn® H30 MM 3500 (эквивалентная молекулярная масса олигомера по гидроксильным группам, которую определяли методом ацилирования, составляет 117 г/г-экв) очищали путем перекристаллизации из ДМФА в эфир с последующей сушкой в вакууме при температуре 25–30 °C в течение 6 ч; ДМФА, ацетон и эфир перегоняли перед использованием.

Синтез сульфопроизводного ГР-(SO₃H)₃₂

Данное соединение получали в соответствии с ранее описанной нами методикой [2] взаимодействием 4,15 г (0,0372 г-экв) ГР с 6,85 г (0,0372 г-экв) циклического ангидрида 2-сульфобензойной кислоты в 15 мл ДМФА при температуре 80–90 °C в токе азота в течение 8–10 ч с последующим частичным удалением растворителя при пониженном давлении (3–5 мм.рт.ст.), высадением продукта в диэтиловый эфир и сушкой в вакуум-шкафу 6–8 ч при температуре 65–70 °C и остаточном давлении 20–30 мм.рт.ст. Контроль реакции проводили методом ТСХ, используя силикагелевые пластины (толщина слоя адсорбента 200 мкм, размеры частиц от 2 до 25 мкм) с алюминиевой подложкой (“Aldrich”). В качестве элюента использовали смесь ацетона с гексаном в объемном соотношении 2:1 соответственно. Синтезированный продукт пересаждали из раствора ДМФА в диэтиловый эфир и сушили как описано выше. Выход продукта 10,12 г (92 %). Содержание сульфокислотных групп, определенное методом обратного кислотно-основного титрования, составляет: найдено – 25,1 %, рассчитано – 26,8 %.

Синтез калиевой соли ГР-(SO₃K)₃₂

ГР-(SO₃K)₃₂ получали нейтрализацией 2,11 г (0,0082 г-экв) ГР-(SO₃H)₃₂ в 8 мл ацетона раствором 0,46 г KOH (0,0082 г-экв) в 0,5 мл воды. Полноту нейтрализации подтверждали измерением pH с использованием индикаторной лакмусовой бумаги. Синтезированную соль в дальнейшем использовали не выделяя

ее из раствора.

Синтез 1,3-диметилимидазолий иодида.

Эту органическую соль получали согласно методике изложенной в [6], кватернизацией 2,56 г (0,0313 г-экв) N-метилимидазола 5,77 г (0,0407 г-экв) иодометана в 6 мл ацетона при охлаждении на ледяной бане. Растворитель удаляли при пониженном (20–30 мм.рт.ст.) давлении. Выход продукта составил 6,92 г (99 %).

Синтез гиперразветвленной ОИЖ ГР-(SO₃H/[Mmim]⁺)₃₂

Апротонную анионактивную гиперразветвленную ОИЖ ГР-(SO₃H/[Mmim]⁺)₃₂ синтезировали реакцией ионного обмена 2,43 г (0,0082 г-экв) ГР-(SO₃K)₃₂ (использовали ранее полученный раствор в смеси воды с ацетоном) с 1,84 г (0,0082 г-экв) 1,3-диметилимидазолий иодида в 3 мл ацетона при перемешивании в течение 30 мин; при этом продукт частично выпадал из раствора в виде масла. Синтезированное соединение высаждали добавлением дополнительного количества ацетона, а полученное вязкое вещество промывали ацетоном до исчезновения следов иодида.

Полноту удаления иодид-ионов из синтезированной аprotонной ГР-ОИЖ ГР-(SO₃H/[Mmim]⁺)₃₂ качественно определяли по отсутствию осадка при растворении навески 0,1 г ОИЖ в водном растворе AgNO₃ (0,01Н), а также с использованием пробы Бельштейна. В обоих случаях подтверждено отсутствие иодид-ионов в полученным соединении.

ГР-(SO₃H/[Mmim]⁺)₃₂ представляет собой светло-желтое низкоплавкое вязкое при комнатной температуре вещество, растворимое в воде, ДМСО, ДМФА, плохо растворимое в ацетоне, и не растворимое в этилацетате, ТГФ, ацетонитриле, бензоле, хлороформе, гексане. Выход продукта реакции составил 2,76 (95 %).


¹H ЯМР (ДМСО-d₆): 1,09 (CH₃–, 83Н), 3,50 (–CCH₂OCH₂CH₂C(O)O–, 26Н), 3,84 (–N(CH₃)₂–, 189Н), 4,15 (–CH₂O–C(O)–, 114Н), 7,20–7,90 ((–Ar–H, –N(CH₃)⁺–CH=CH–N⁺(CH₃)–, 195Н), 9,03 (–N(CH₃)–CH=N⁺(CH₃)–, 32Н) м.д.

ИК-спектр: ν S=O, ν C–O–C (940–1320), δ sy CH₃ (1391), δCH₂, as CH₃ (1470), ν ароматических колец (1320–1660), ν C=O (1732), обертоны скелетных колебаний имидазолиевого катиона (2457), ν al C–H (2883, 2968), ν ar C–H (3074, 3113), ν C–H имидазолиевого катиона (3157) см⁻¹.

Методы исследования.

ИК-спектры с Фурье-преобразованием снимали на спектрофотометре “TENSOR 37” в спектральной области 600–4000 см⁻¹. ¹H ЯМР-спектры снимали на приборе Varian VXR-400 MHz с использованием растворителя ДМСО-d₆.

Зависимость потери массы от температуры, а также температуру начала термоокислительной деструкции (T_d), которая отвечает 10 %-ной потере массы, определяли методом ТГА с использованием прибора Q50 (TA Instruments, USA) в диапазоне от комнатной тем-

Рис. 1. Синтез аprotонной ОИЖ ГР- $([\text{SO}_3^-]\text{[Mmim]}^+)_32$

пературы до 700 °C. Зависимость теплового потока от температуры определяли методом ДСК на приборе Q2000 (TA Instruments, USA) в температурном диапазоне от -90 до +120 °C. Измерения проводили в атмосфере воздуха со скоростью нагревания 20 °C/мин.

Проводимость (σ_{dc}) синтезированного соединения определяли методом диэлектрической релаксационной спектроскопии в температурном интервале 40–120 °C с использованием импедансметра Z-2000 с двухэлектродной ячейкой из нержавеющей стали. Частотный диапазон измерений составлял от 1 Гц до 2 МГц. Перед началом исследования образцы прогревали до температуры 100 °C в течение 30 мин для удаления сорбированной из воздуха влаги.

Результаты исследования и их обсуждение.

Исследования в области синтеза ОИЖ гиперразветвленного строения связаны, в основном, с разработкой аprotонных катионных ГР-ОИЖ [2, 3], в том числе и с сульфонатными противоионами. Первые представители протонных карбоксилатных и сульфонатных, аprotонных карбоксилатных анионных ГР-ОИЖ предложены нами в работах [2, 5].


Разрабатываемое нами направление синтеза ОИЖ гиперразветвленного строения базируется на введении в оболочку гиперразветвленных олигоэфирполиолов протонных и аprotонных анионных ионно-жидкостных групп различной природы, а также других функциональных групп с определенной физической функцией. Ранее [5] нами предложены амфи菲尔ные протонные анионные ГР-ОИЖ с гидрофобными *n*-октадецилуретановыми фрагментами в своем составе, придающими данным соединениям способность к изменению типа структуры надмолекулярных образований ОИЖ в зависимости от температуры, pH и ионной силы среды.


В данном исследовании разработан метод синтеза первого представителя анионных аprotонных сульфонатных ОИЖ гиперразветвленного строения. Как исходное соединение для синтеза данной ОИЖ использован гиперразветвленный сложный полиэфирполиол второй генерации, полученный

взаимодействием этоксилированного пентаэритрита с 2,2-диметилолпропионовой кислотой и содержащий в оболочке 32 гидроксильные группы [7]. Введение сульфонатных групп в его состав с получением сульфонопроизводного ГР- $(\text{SO}_3^-)_32$ основывалось на взаимодействии ГР с циклическим ангидридом 2-сульфобензойной кислоты при соотношении OH : C(O)₂O = 1 : 1 (рис. 1). Полученное сульфонопроизводное ГР- $(\text{SO}_3^-)_32$ далее переводили в калиевую соль ГР- $(\text{SO}_3^-)_32$ путем его нейтрализации эквивалентным количеством гидроксида калия, которую далее использовали в реакции ионного обмена с 1,3-диметилимидазолий иодидом. В результате образуется аprotонная ОИЖ гиперразветвленного строения ГР- $([\text{SO}_3^-]\text{[Mmim]}^+)_32$ (рис. 1), содержащая сульфонат 1,3-диметилимидазолиевые ионно-жидкостные группы.

Синтезированная ГР-ОИЖ является вязким при комнатной температуре веществом, растворимым в полярных и нерастворимым в мало- и неполярных растворителях.

В ИК-спектре ГР-ОИЖ (рис. 2) присутствуют полосы поглощения валентных колебаний S=O-связей, перекрывающиеся с таковыми C—O—C-связей в области 940–1320 cm⁻¹, C=O-связей сложноэфирных фрагментов при 1732 cm⁻¹, скелетных колебаний ароматических

Рис. 2. ИК-спектр синтезированной ГР- $([\text{SO}_3^-]\text{[Mmim]}^+)_32$


Рис. 3. ^1H ЯМР-спектр ГР- $([\text{SO}_3]\text{[Mmim]}^+)_32$

колец при 1320–1660 cm^{-1} , валентных колебаний С–Н-связей CH_2 - и CH_3 -групп при 2883, 2868 cm^{-1} , а также С–Н-связей ароматических циклов при 3000–3200 cm^{-1} [8].

В ^1H ЯМР-спектре (рис. 3) ГР-ОИЖ наблюдаются сигналы протонов метильных групп у четвертичных атомов углерода при 1,09 м.д., CH_2 -групп в α -положении к атомам кислорода эфирных фрагментов (*b*) при 3,50 м.д., протонов CH_3 -групп 1,3-диметилимидазолиевых катионов (*c*) при 3,84 м.д., CH_2 -групп в α -положении к атомам кислорода сложноэфирных фрагментов (*d*) при 4,15 м.д., протонов ароматических ядер (в том числе гетероциклов) (*e*) при 7,20–7,90 м.д. и СН-групп во 2-ом положении 1,3-диметилимидазолиевых катионов (*f*) при 9,03 м.д. [8].

Согласно результатам калориметрических исследований, данное соединение является аморфным с одной температурой стеклования (T_g), равной -41,9 °C. Проявление процесса стеклования в такой системе связано с трансляционным движением макромолекул [9–12]. Следует отметить, что величина T_g синтезированной ОИЖ значительно ниже таковой карбоксилат 1,3-диметилимидазолиевой ГР-ОИЖ, описанной нами ранее в [2], стеклование которой наблюдалось при температуре 32,4 °C.

Согласно литературным данным, увеличение полярности концевых групп гиперразветвленных полимеров способствует увеличению их значений T_g вследствие повышения интенсивности взаимодействия между этими группами [11–13]. Так как полярность сульфонатимидазолиевой группы выше таковой карбоксилат- имидазолиевой (исходя из большей кислотности исходной олигомерной сульфокислоты в сравнении с карбоксилатной [5]), следовало ожидать большего значения T_g для сульфонатной ГР-ОИЖ в сравнении с карбоксилатным аналогом. Однако наблюдаемое поведение реальных систем имеет обратный порядок указанной зависимости. Это, вероятно, обусловлено характером межмолекулярного взаимодействия в структуре данных соединений. В случае сульфо-

Рис. 4. Температурная зависимость проводимости ГР- $([\text{SO}_3]\text{[Mmim]}^+)_32$

натной ГР-ОИЖ преобладают внутримолекулярные ионные взаимодействия, о чем свидетельствует низкое значение T_g (-41,2 °C), в то время как карбоксилатный аналог характеризуется высоким значением T_g (32,4 °C) [2], свидетельствующим о преобладании межмолекулярных ионных взаимодействий.

Проводимость разработанной ГР-ОИЖ измерена методом диэлектрической релаксационной спектроскопии в диапазоне 40–120 °C в безводных условиях. Повышение проводимости ГР-ОИЖ с ростом температуры свидетельствует о ее ионном характере (рис. 4) [14].

Установлено, что ионная проводимость (σ_{dc}) данного соединения лежит в пределах 10^{-8} – 10^{-7} См/см при температуре 100–120 °C в безводных условиях. Величина проводимости синтезированной ГР-ОИЖ ниже на 1–2 порядка в сравнении с таковой карбоксилат 1,3-диметилимидазолиевой ГР-ОИЖ, несмотря на меньшую полярность этой ионно-жидкостной группы. Проводимость последней составляет 10^{-7} – 10^{-6} См/см при температуре 100–120 °C в безводных условиях [2]. В связи с тем, что анионы в составе данных ГР-ОИЖ ко-валентно связаны с олигомерной сложноэфирной составляющей, проводимость данных систем определяется подвижностью диметилимидазолиевых катионов. Так как сложноэфирные фрагменты не способны к сольватации катионов, диссоциация сильнонеполярных сульфонат имидазолиевых групп затруднена, что уменьшает подвижность катионов, тем самым снижая проводимость. В то же время менее полярные карбоксилатимидазолиевые группы легче поддаются диссоциации по сравнению с сульфонатным аналогом вследствие менее интенсивных кулоновских взаимодействий между ионами, а следовательно имидазолиевые катионы в составе карбоксилатной ГР-ОИЖ обладают

большой подвижностью в сравнении с сульфонатным аналогом. Последнее обуславливает большую величину проводимости карбоксилатной ГР-ОИЖ в сравнении с сульфонатной.

В нашей предыдущей работе [2] наблюдалась такая же зависимость T_g и ионной проводимости от природы ионно-жидкостных групп для линейных аprotонных олигоэтиленоксидных ОИЖ, несмотря на сольватирующую способность олигоэтиленоксидных фрагментов по отношению к катионам [2, 3]. Карбоксилатная линейная 1,3-диметилметилимидазолиевая ОИЖ в сравнении с ее сульфонатным аналогом характеризовалась большими значениями T_g (-36,8 °C против -41,7 °C) и ионной проводимости ($3,27 \cdot 10^{-3}$ См/см против $7,87 \cdot 10^{-4}$ См/см при температуре 100 °C в безводных условиях). При этом разность T_g карбоксилатного и сульфонатного олигоэтиленоксидных ОИЖ линейного строения составляет 4,9 °C, а для аналогичных сложноэфирных ОИЖ гиперразветвленного строения данная величина значительно больше и составляет 73,6 °C. Также величины ионной проводимости олигоэтиленоксидных ОИЖ выше на 3–4 порядка таковых их гиперразветвленных сложноэфирных аналогов. Это обусловлено способностью олигоэтиленоксидных фрагментов сольватировать ионно-жидкостные группы, что ослабляет взаимодействие между ними и способствует их диссоциации, в то время как сложноэфирные фрагменты ГР-ОИЖ не способны к сольватации ионных групп. Следует отметить, что различное влияние

природы анионов ОИЖ на величину их T_g для линейных олигоэтиленоксидных и гиперразветвленных сложноэфирных соединений данного типа могут быть обусловлены характером процесса стеклования. В случае линейных ОИЖ процесс стеклования связан с сегментальной подвижностью олигомерных цепей, в то время как стеклование гиперразветвленных ОИЖ связано с трансляционным движением макромолекул.

По данным ТГА температура начала термоокислительной деструкции полученного соединения, соответствующая 10 %-ой потере массы, составляет 250 °C, что позволяет использовать его в качестве электролита при повышенных температурах.

Выводы.

Разработан способ синтеза олигомерной аprotонной анионной ионной жидкости гиперразветвленного строения на основе гиперразветвленного сложного полизифрполиала, содержащей сульфонат 1,3-диметилимидазолиевые группы в своем составе. Синтезированное соединение характеризуется аморфной структурой с переходом стеклования при температуре -41,9 °C, термической стабильностью до 250 °C и ионной проводимостью 10^{-8} – 10^{-7} См/см при температуре 100–120 °C в безводных условиях. Предложенная ГР-ОИЖ представляет интерес как высоковязкий жидкий электролит или допант для получения полимерных электролитов с безводным механизмом проводимости.

Литература

- Xu W., Ledin P.A., Shevchenko V.V., Tsukruk V.V. Architecture, Assembly, and Emerging Applications of Branched Functional Polyelectrolytes and Poly(ionic liquid)s. *ACS Appl. Mater. Interfaces.*, 2015, **7**, № 23: 12570–12596.
- Shevchenko V.V., Stryutsky A.V., Klymenko N.S., Gumennaya M.A., Fomenko A.A., Bliznyuk V.N., Trachevsky V.V., Davydenko V.V., Tsukruk V.V. Protic and aprotic anionic oligomeric ionic liquids. *Polymer.*, 2014, **55**, № 16: 3349–3359.
- Shevchenko V.V., Stryutsky A.V., Klymenko N.S., Gumennaya M.A., Fomenko A.A., Trachevsky V.V., Davydenko V.V., Bliznyuk V.N., Dorokhin A.V. Protic cationic oligomeric ionic liquids of the urethane type. *Polym. Sci. Ser. B.*, 2014, **56**, № 5: 583–592.
- Shaplov A.S., Ponkratov D.O., Vlasov P.S., Lozinskaya E.I., Komarova L.I., Malyshkina I.A., Vidal F., Nguyen G.T.M., Armand M., Wandrey C., Vygodskii Y.S. Synthesis and properties of polymeric analogs of ionic liquids. *Polym. Sci. Ser. B.*, 2013, **55**, № 3–4: 122–138.
- Korolovich V.F., Ledin P.A., Stryutsky A., Shevchenko V.V., Sobko O., Xu W., Bulavin L.A., Tsukruk V.V. Assembly of Amphiphilic Hyperbranched Polymeric Ionic Liquids in Aqueous Media at Different pH and Ionic Strength. *Macromolecules.*, 2016, **49**, № 22: 8697–8710.
- Zoller U. The cheletrofic fragmentation of hypervalent three-membered thiahetesocyclic intermediates. *Tetrahedron.*, 1988, **44**, № 24: 7413–7426.
- Magnusson H., Malmstrom E., Hult A. Structure Buildup in Hyperbranched Polymers from 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic Acid. *Macromolecules.*, 2000, **33**, № 8: 3099–3104.
- Pretsch E., Buhlmann P., Affolter C. Structure determination of organic compounds: tables of spectral data. Structure determination of organic compounds: tables of spectral data. Berlin; New York: Springer, 2000.
- Kim Y.H., Webster O.W. Hyperbranched polyphenylenes. *Macromolecules.*, 1992, **25**, № 21: 5561–5572.
- Inoue K. Functional dendrimers, hyperbranched and star polymers. *Prog. Polym. Sci.*, 2000, **25**, № 4: 453–571.
- Malmstrom E., Johansson M., Hult A. The effect of terminal alkyl chains on hyperbranched polyesters based on 2, 2-bis (hydroxymethyl) propionic acid. *Macromol. Chem. Phys.*, 1996, **197**, № 10: 3199–3207.
- Malmstrom E., Hult A., Gedde U.W., Liu F., Boyd R.H. Relaxation processes in hyperbranched polyesters: influence of terminal groups. *Polymer.*, 1997, **38**, № 19: 4873–4879.
- Wooley K.L., Hawker C.J., Pochan J.M., Frechet J.M.J. Physical properties of dendritic macromolecules: a study

of glass transition temperature. *Macromolecules.*, 1993, **26**, № 7: 1514–1519.

14. *Kyritsis A., Pissis P., Grammatikakis J.* Dielectric

relaxation spectroscopy in poly(hydroxyethyl acrylates)/water hydrogels. *J. Polym. Sci. Part B. Polym. Phys.*, 1995, **33**, № 12: 1737–1750.

Поступила в редакцию 27 сентября 2017 г.

Сульфонатна апротонна олігомерна іонна рідина гіперрозгалуженої будови

О.В. Стрюцький¹, О.О. Собко¹, Н.С. Клименко¹, М.А. Гуменна¹, Е.В. Лобко¹, О.В. Шевчук², В.В. Кравченко², В.В. Шевченко¹

¹Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

48, Харківське шосе, Київ, 02160, Україна

²Інститут фізики-органічної хімії та вуглевідмінної хімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України

50, Харківське шосе, Київ, 02160, Україна

Розроблено метод синтезу олігомерної апротонної аніонної іонної рідини гіперрозгалуженої будови з сульфонатом 1,3-диметилімідазолієвими групами в своєму складі. Ця сполука є першим представником аніонної протонної гіперрозгалуженої олігомерної іонної рідини, що містить сульфонатну іонно-рідинну функцію. Синтез запропонованої сполуки базується на вичерпаному ацилюванні гіперрозгалуженого олігоестерполіолу другої генерації, що містить 32 кінцеві гідроксильні групи, циклічним ангідридом 2-сульфобензойної кислоти та використанні продукту реакції у вигляді калієвої солі в реакції іонного обміну з 1,3-диметилімідазолій йодидом. Будову отриманої сполуки охарактеризовано методами ІЧ- та ¹Н ЯМР-спектроскопії. Показано, що синтезована олігомерна іонна рідина характеризується аморфною структурою з температурою склучання -41,9 °C, термічною стабільністю до 250 °C та іонною провідністю 10⁻⁸–10⁻⁷ См/см за температури 100–120 °C за безводних умов. Розроблена сполука являє собою інтерес як високов'язкий рідкий електроліт або допант для отримання полімерних електролітів з безводним механізмом провідності.

Ключові слова: олігомерна іонна рідина, гіперрозгалужена будова, апротонна сульфонат-імідазолієва група, структура, іонна провідність.

Sulfonate aprotic oligomeric ionic liquid of hyperbranched structure

A.V. Stryutsky¹, O.O. Sobko¹, N.S. Klymenko¹, M.A. Gumenna¹, E.V. Lobko¹, A.V. Shevchuk², V.V. Kravchenko², V.V. Shevchenko¹

¹Institute of Macromolecular Chemistry NAS of Ukraine
48, Kharkivske shose, Kyiv, 02160, Ukraine

²Litvivenko L.M. Insitute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry NAS of Ukraine
50, Kharkivske shose, Kyiv, 02160, Ukraine

A method for the synthesis of oligomeric aprotic ionic liquid of hyperbranched structure containing sulfonate 1,3-dimethylimidazolium groups was developed. This compound is the first representative of an anionic aprotic hyperbranched oligomeric ionic liquid containing a sulfonate ion-liquid function. Synthesis of the proposed compound was based on complete acylation of hyperbranched oligoesterpolyol of second generation containing 32 terminal hydroxyl groups by 2-sulfobenzoic acid cyclic anhydride and use of the reaction product as potassium salt in the ion-exchange reaction with 1,3-dimethylimidazolium iodide. The structure of the obtained compound was characterized by IR- and ¹H NMR spectroscopy. It was shown that the obtained oligomeric ionic liquid is characterized by amorphous structure with glass transition temperature -41,9 °C, thermal stability up to 250 °C and ionic conductivity of 10⁻⁸–10⁻⁷ S/cm at 100–120 °C under anhydrous conditions. The developed compound is of interest as a highly viscous liquid electrolyte or dopant for the production of polymer electrolytes with an anhydrous conductivity mechanism.

Key words: oligomeric ionic liquid, hyperbranched structure, aprotic sulfonate-imidazolium group, structure, ionic conductivity.