

# ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛА

А.В. Грузевич<sup>1,3</sup>, Д.Л. Никифоров<sup>2</sup>, Д.А. Дереча<sup>3,4</sup>, Ю.Б. Скирта<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Трипольская ТЭС. 08720, Киевская область, Обуховский р-н, г. Українка. E-mail: Gruzevich@bigmir.net

<sup>2</sup>ПАО «Центрэнерго». 03022, г. Киев, ул. Казацкая, 120/4

<sup>3</sup>Институт магнетизма НАН Украины и МОН Украины. 03142, г. Киев, бульв. Акад. Вернадского, 36-б

<sup>4</sup>Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского». 03056, г. Киев, просп. Победы, 57

Получены данные о взаимосвязи фазовых, структурных и магнитных свойств ферритно-перлитной стали 12Х1МФ как в исходном состоянии, так и после эксплуатации. Показано, что наибольшая интенсивность и величина изменения магнитного отклика проявляются в металле труб поверхностей нагрева, находившихся в эксплуатации и имеющих структуру, отличную от исходной. Представлена возможность использования величины скачкообразного изменения интенсивности магнитного поля, основанного на эффекте Баркгаузена, для обнаружения зон с недопустимыми структурными изменениями в металле поверхностей нагрева, а также зон максимальных концентраций напряжений, находящихся в зоне риска. Библиогр. 8, табл. 1, рис. 8.

**Ключевые слова:** магнитная индукция, структурно-фазовые состояния, эффект Баркгаузена, поверхность нагрева, гистерезис

В настоящее время для надежной работы энергетического оборудования ТЭС требуется повышение эксплуатационной надежности различных элементов конструкции котла. При этом удовлетворительное состояние металла труб поверхностей нагрева (ПН) является важнейшим условием безаварийной и экономичной работы котлоагрегата в целом.

Стандартные методы определения состояния металла ПН предусматривают проведение вырезок образцов из отдельных труб для оценки микроструктуры и уровня механических свойств. Данный подход не позволяет осуществить сто процентный контроль металла котельных труб и предоставить объективную оценку необходимого объема замен в период ремонтных кампаний.

В связи с этим перспективным является использование методик магнитной диагностики, которая позволяет установить зависимости между механическими свойствами и структурными составляющими с магнитными характеристиками металла.

Данные методики (эффект магнитной памяти металла, явление температурного магнитного гистерезиса) основаны на использовании магнитоупругого, магнитомеханического эффектов, магнитопластики и получили значительное развитие в странах Европы и РФ, что отражено в ряде международных стандартов ISO 24497-1:2007(E), 24497-2:2007(E), 24497-3:2007(E) и распорядительных документах (РД 34.17.446—97, РД 34.17.451-48).

В Украине магнитная диагностика не получила должного развития и, соответственно, практического применения.

© А.В. Грузевич, Д.Л. Никифоров, Д.А. Дереча, Ю.Б. Скирта, 2020

Указанные выше методики, преимущественно, направлены на установление и локализацию зон концентрации максимальных напряжений, при этом остается неясной взаимосвязь между микроструктурой, механическими свойствами с областями аномальных скачков напряженности остаточного магнитного поля в металле котельных труб с различными сроками наработок.

Предложенная методика, основанная на эффекте Баркгаузена, позволяет провести изучение изменений ферритно-перлитных структур в процессе эксплуатации, оценить их влияние на изменение магнитного поля, а также предоставляет инструмент для выявления браковочных структур котельных труб в процессе эксплуатации и на начальном этапе работы энергетических установок.

Получение экспериментальных данных о влиянии магнитного поля важно не только для изучения возможностей определения свойств металлов и сплавов, но и для понимания причин такого влияния, создания теории воздействия магнитного поля на материал в процессе структурных превращений.

Как известно, метод шумов Баркгаузена основан на концепции индуктивного измерения амплитуды шумоподобных сигналов – шумов Баркгаузена, которые генерируются в ферромагнитном образце приложении магнитного поля (рис. 1).

На амплитуду шумов Баркгаузена оказывают влияние любые включения в структуре, которые препятствуют движению доменных стенок, к которым относятся дефекты, например, инородные




Рис. 1. Скачки Баркгаузена на кривой намагничивания [1]

включения подобно карбидным отложениям, микротрешины, микропоры, а также остаточные напряжения и микроструктура (рис. 2).

Так как твердость является характеристикой определенного структурного состояния, то по изменению твердости можно судить об изменениях, происходящих в микроструктуре материала [2].

Известно, что в общем случае магнитоупругий параметр возрастает при уменьшении твердости и увеличении напряжения растяжения и, напротив, амплитуда шумов Баркгаузена снижается при увеличении твердости и увеличении напряжения сжатия. Таким образом, измеряя амплитуду шума можно оценить остаточные напряжения в ферромагнитном материале или сделать заключение о состоянии микроструктуры детали [3, 4].

Таким образом, магнитные методы косвенной оценки свойств металлов позволяют, при значительном сокращении времени и объема испытаний, определять структурно-фазовые состояния элементов конструкций и степень их дефектности.

Авторами работы [3–5] рассматривался вопрос влияния перлита на генерацию шума Баркгаузена в простых углеродистых сталях. Реакции чисто перлитной и чисто ферритной микроструктур определяются как совершенно разные. Однако результаты образцов, содержащие ферритно-перлитные структуры, в результате различий в поведении закрепления доменных стенок между

различными микроструктурами, содержат повышенное значение высоты импульса, характерное для смешанного состава структур.

При этом число скачков при нарастании поля имеет характер, подобный зависимости индукции от намагничающего поля и для некоторых ферромагнетиков практически линейна.

Целью данной работы является использование методов магнитного и структурного анализа для изучения эволюции структуры в слабомагнитных и магнитных материалах энергетического оборудования под влиянием различных факторов: температуры, механических напряжений, коррозионных процессов и т. п., имеющих место при эксплуатации.

Суть исследования заключается в установлении корреляции между структурной эволюцией и изменениями магнитных свойств материалов с увеличением срока наработки котельных труб.

Результаты работы позволяют достоверно указывать степень структурного повреждения материалов, что особенно важно на начальных стадиях их разрушения.

Для исследования шумов Баркгаузена в образцах ферромагнитных материалов был сконструирован измерительный стенд (рис. 3).

Образцы были размещены в приемной катушке индуктивности в качестве сердечника, катушка вместе с образцом находилась между полюсами электромагнита. Разворотка поля электромагнита происходит с помощью управляемого блока питания. Магнитное поле при этом менялось с шагом примерно 25 Э в пределах от -4,0 до 4,0 кЭ, точное значение магнитного поля измерялось с помощью датчика Холла. При изменении магнитного поля в катушке электромагнита на один шаг в исследуемом образце наблюдаются скачки Баркгаузена. Они индуцируют в приемной катушке импульсы напряжения, которые подаются на вход усилителя. После усиления предварительным усилителем сигнал оцифровывается с помощью звуковой карты, оцифрованные значения подаются в условных единицах – отсчетам 16 битного АЦП звуковой карты. Усилитель мощности и динамик выполняют роль звукового индикатора, который помогает качественно оценить наличие и интенсивность шумов




Рис. 2. Движение доменных стенок различных типов сплавов (а–в)




Рис. 3. Схема стенда для исследования шумов Баркгаузена: 1 – компьютер; 2 –USB-интерфейс; 3 – блок питания Singlet SPD3303S; 4 – электромагнит; 5 – интерфейс RS-485; 6 – АЦП I-7018; 7 – датчик Холла; 8 – звуковая карта; 9 – приемная катушка с образцом; 10 – предварительный усилитель; 11 – усилитель мощности; 12 – динамик

Баркгаузена. Оцифровка начинается в начале шага изменения поля и продолжается в течение 2,27 с, что соответствует 100 000 отсчетов АЦП при частоте дискретизации 44 кГц. Для уменьшения влияния шумов и упрощения расчетов проводилось усреднение по каждым 100 отсчетам АЦП. Определяли среднюю интенсивность шумов Баркгаузена на каждом шаге измерений – разность средней амплитуды сигнала на звуковой карте в течение регистрации шумов Баркгаузена и средней интенсивности собственных шумов катушки при неизменном поле. После проведения цикла измерений была получена зависимость относительной интенсивности шумов Баркгаузена в образце от напряженности внешнего магнитного поля.

В исследовании рассматривались образцы поверхностей нагрева энергетического оборудования с различными характеристиками и наработками. Среди них металл тылового экрана верхней радиационной части (ВРЧ), потолочного пароперегревателя (ППП), экраны поворотной камеры (ЭПК) и металл новой трубы. Образцы подверглись лабораторным исследованиям: визуальному осмотру и макроанализу; стилоскопическому анализу; механическим испытаниям и металлографическому анализу; исследованию магнитных характеристик.

При проведении спектрального анализа состав контролировали рентгенофлуоресцентным спектрометром NITON XL2, у всех образцов были выявлены следующие легирующие элементы: хром (в пределах 1 %), молибден (в пределах 0,3 %), ванадий (в пределах 0,2 %), что может соответствовать их проектной марке стали 12Х1МФ.

При проведении металлографического анализа образца ВРЧ было установлено: структура металла трубы состоит из зерен феррита, перлита и карбидов и соответствует баллу 5–6 (согласно приложению В «Шкалы микроструктур котельных труб из стали марок 12Х1МФ, 12Х1МФ – ПВ, 15Х1М1Ф и 12Х2МФСР», к ТУ 14-3-60:2009/ТУ У 27.2-05757883-207:2009). Зерна перлита рыхлые, сфероидизированные. По шкале деградации перлитной составляющей, согласно СОУ-Н ЕЕ 20.321:2009, структура соответствует баллу 3–4. Структура металла образца, с боку обмуровки, состоит из зерен феррита, перлита и карбидов, что соответствует баллу 5 (приложение В). Границы зерен четкие, зерна перлита рыхлые. По шкале деградации перлитной составляющей, согласно СОУ-Н ЕЕ 20.321:2009, структура соответствует баллу 3.

На рис. 4 изображены результаты металлографических исследований образца ВРЧ с увеличением 100 и 500. Наглядно просматривается на рисунке ферритно-перлитная структура с включениями карбидов.

Структура металла трубы образца новой трубы (НТ) состоит из зерен феррита, перлита и карбидов, и соответствует баллу 4 (приложение В). По шкале деградации перлитной составляющей, согласно СОУ-Н ЕЕ 20.321:2009, структура соответствует баллу 1–2, а баллы по шкале полосчатости 0–1.

На рис. 5 изображены результаты металлографических исследований образца НТ с увеличением 100 и 500. Наглядно просматривается на рисунке, что перлитная составляющая имеет лучший вид, чем у образца ВРЧ.

При проведении металлографического анализа образца ППП выявлено, что структура металла с «огневой» стороны состоит из феррита, перлита и мелких карбидов по границам зерен. Границы зе-




Рис. 4. Результаты металлографических исследований образца ВРЧ: а – ×100; б – 500




Рис. 5. Результати металлографіческих дослідженняв образца НТ: а – ×100; б – 500

рен четкие, перлит плотный. Структура металла по шкале (приложение В) соответствует баллу 4–5. По шкале деградации перлитной составляющей стали, согласно СОУ-Н ЕЕ 20.321:2009, структура металла отвечает баллу 2. Структура металла со стороны обмуровки состоит из феррита, перлита и мелких карбидов по границам зерен. Границы зерен четкие, перлит плотный. Структура металла по шкале (приложение В) соответствует баллу 4–5. По шкале деградации перлитной составляющей стали, согласно СОУ-Н ЕЕ 20.321:2009, структура металла отвечает баллу 1–2.

На рис. 6 изображены результаты металлографических исследований образца ППП с увеличением 100 и 500. Наглядно просматривается на рисунке, что перлитная составляющая имеет лучший вид, чем у образца ВРЧ.

При проведении металлографического анализа образца ЭПК выявлено, что структура метал-

ла предоставленной вырезки с «огневой» стороны и со стороны обмуровки идентична и состоит из феррита, сфероидизированного перлита и мелких карбидов по границам зерен. Границы зерен нечеткие, перлит рыхлый. Структура металла по шкале (приложение В) соответствует баллу 6–7. По шкале деградации перлитной составляющей стали, согласно СОУ-Н ЕЕ 20.321:2009, структура металла отвечает баллу 3–4.

На рис. 7 изображены результаты металлографических исследований образца ЭПК с увеличением 100 и 500. Наглядно просматривается на рисунке, что перлитная составляющая имеет вид хуже, чем у образцов ВРЧ и НТ.

Все полученные характеристики в результате механических испытаний занесены в таблицу.

Исходя из результатов механических испытаний характеристики образцов приближались к требуемым значениям согласно ТУ 14-3-460:2009/




Рис. 6. Результати металлографіческих дослідженняв образца ППП: а – ×100; б – 500




Рис. 7. Результати металлографіческих дослідженняв образца ЭПК: а – ×100; б – 500

## Получені значення характеристик для експериментальних зразків

Наименование образца	Характеристика металлов			Ширина петли гистерезиса, отн. ед.	Балл микроструктуры металла по ТУ 14-3-460:2009	Наработка, ч	Твердость HB
	$\sigma_b$ , кг/мм <sup>2</sup>	$\delta$ , %	$\psi$ , %				
Задний экран ВРЧ	48	23,5	78,3	9000	5–6	280814	134...151
ППП	образец 1	55,7	27,5	7000	4–5	14570	140...157
	образец 2	58,5	28,4		4–5		142...159
ЭПК (фронт, тыл)	51,3	24,5	70,1	10000	6–7	276651	133...150
НТ	50,2	28,2	75,6	5000	4	0	135...152
Согласно ТУ 14-3-460:2009	45...65	21	55	—	—	—	—

ТУ У 27.2-05757883-207:2009 «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов».

В результате исследования были получены значения максимальных и усредненных значений накоплений интенсивности в каждой точке значений для каждого образца металлических поверхностей.

Для удобства был построен график средних значений накоплений интенсивности (рис. 8). Из графика видно, что наибольших значений интенсивности достигает образец ЭПК, характеризующийся максимальными значениями повреждения структуры металла, границы зерен данного образца не имеют четких границ, перлит рыхлый.

В случае, когда образцы имеют четкие границы зерен и отсутствуют значительные механические повреждения, дефекты, инородные включения подобно карбидным отложениям, микротрещины, микропоры, значения интенсивности шумов Баркгаузена имеют меньшие значения и их зависимость от магнитной индукции более линейна. Данные особенности характерны для графиков с минимальными значениями интенсивности образца ППП.

На графике явно прослеживаются зависимости интенсивности значений в абсолютных единицах




Рис. 8. График съемки по эффекту Баркгаузена (по оси OX – значение магнитного поля, Тл, по оси OY – значение интенсивности сигнала в относительных единицах): 1 – ЭПК (тыл); 2 – ВРЧ (тыл); 3 – ЭПК (фронт); 4 – ППП; 5 – НТ

ISSN 0235-3474. Техн. діагностика та неруйнівний контроль, 2020, №1

от изменения магнитной индукции. Данные результаты позволяют сделать вывод о возможности выявления механических повреждений, микротрещин, микропор в структуре металлических поверхностей магнитоупругим методом.

Из графиков (рис. 8) можно сделать вывод о зависимости интенсивности шумов Баркгаузена от изменения микроструктуры металла поверхностей нагрева. Полученные максимальные значения интенсивности сигнала в зависимости от магнитной индукции позволили вычислить значение площади петли гистерезиса. Данные были занесены в таблицу. Наибольшая ширина петли гистерезиса наблюдалась в металле котельных труб, дефектность которых была выше по сравнению с другими образцами [6–8].

## Выводы

В результате работы полученные данные позволяют оценить степень взаимосвязи между магнитными свойствами металла поверхностей нагрева, состоянием их микроструктуры и механическими свойствами.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о целесообразности применения данного метода детекции шумов Баркгаузена для оценки изменений в структуре ферритно-перлитной стали 12Х1МФ в зависимости от срока их наработки.

## Список литературы/References

- Бозорт Р. (1956) *Ферромагнетизм*. Москва, Издательство иностранной литературы.  
Bozort, R. (1956) *Ferromagnetism*. Moscow, Inostr. Lit-ra [in Russian].
- Біда Г.В. (2006) *Магнітні властивості термоупрочнених сталей неразрушаючий контроль їх якості*. Москва, Маршрут.  
Bida, G.V. (2006) *Magnetic properties of thermostrengthened steels, nondestructive testing of their quality*. Moscow, Marshrut [in Russian].
- Хакан Гур С. (2019) Microstructure Characterization of Heat-Treated Ferromagnetic Steels by Magnetic Barkhausen Noise Method. *Conference Paper*, Aug 2019.

4. Gur Hakan, Davut Kemal (2010) Monitoring the Microstructural Evolution in Spheroidized Steels by Magnetic Barkhausen Noise Measurements. *Journal of Nondestructive Evaluation*, **29**, 241–247.
5. Altpeter I., Cocogo P., Velasco K. (2016) Electromagnetic methods for characterization of materials. *Materials Characterization Using Nondestructive Evaluation (NDE) Methods 2016*, 225–262.
6. Anglada-Rivera, Jose & Padovese, L.R. & Capó-Sánchez, J. (2001). Magnetic Barkhausen Noise and hysteresis loop in commercial carbon steel: Influence of applied tensile stress and grain size. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials. J. Magn Magn Mater.* **231**, 299–306.
7. Lo, C.C.H. & Paulsen, Jason & Kinser, Emily & Jiles, David. (2004). Quantitative Evaluation of Stress Distribution in Magnetic Materials by Barkhausen Effect and Magnetic Hysteresis Measurements. *Magnetics, IEEE Transactions on*, **40**, 2173–2175.
8. Kikuchi, H. & Ara, Khushboo & Kamada, Y. & Kobayashi, Satoru. (2011). Characteristics of Barkhausen Noise Properties and Hysteresis Loop on Tensile Stressed Rolled Steels. *Journal of Magnetics*.

## ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРНО-ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛУ

А.В. Грузевич<sup>1,3</sup>, Д.Л. Нікіфоров<sup>2</sup>, Д.А. Дереча<sup>3,4</sup>, Ю.Б. Скирта<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Трипільська ТЕС. 08720, Київська область, Обухівський р-н, м. Українка. E-mail: Gruzevich@bigmir.net

<sup>2</sup>ПАТ «Центренерго». 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4

<sup>3</sup>Інститут магнетизму НАН України та МОН України. 03142, м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 36-б

<sup>4</sup>Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 57

Отримано дані про взаємозв'язок фазових, структурних та магнітних властивостей ферито-перлітної сталі 12Х1МФ як в початковому стані, так і після експлуатації. Показано, що найбільша інтенсивність і величина зміни магнітного відгуку проявляються в металі труб поверхонь нагріву, які перебувають в експлуатації та мають структуру, відмінну від початкової. Представлено можливість використання величини стрибкоподібної зміни інтенсивності магнітного поля, заснованого на ефекті Баркгаузена, для виявлення зон із неприпустимими структурними змінами в металі поверхонь нагріву, а також зон максимальних концентрацій напруг, що знаходяться в зоні ризику. Бібліогр. 8, табл. 1, рис. 8.

**Ключові слова:** магнітна індукція, структурно-фазовий стан, ефект Баркгаузена, поверхня нагріву, гістерезис

## INVESTIGATION OF THE IMPACT OF STRUCTURAL-PHASE TRANSFORMATIONS ON THE METAL MAGNETIC PROPERTIES

A.V. Gruzevich<sup>1,3</sup>, D.L. Nikiforov<sup>2</sup>, D.A. Derecha<sup>3,4</sup>, Yu.B. Skirta<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Tripolye TPS. 08720, Ukrainka, Obukhov District, Kyiv Region, Ukraine. E-mail: Gruzevich@bigmir.net

<sup>2</sup>PJSC «Tsentrenergo». 120/4 Kazatskaya Str., 03022, Kyiv, Ukraine.

<sup>3</sup>Institute of Magnetism of the NAS of Ukraine and MES of Ukraine. 36-b Acad. Vernadskii Blvd., 03142, Kyiv.

<sup>4</sup>NTUU «Igor Sykorsky Kyiv Polytechnic Institute», 57 Pobedi Pros., 03056, Kyiv.

Data on interaction of phase, structural and magnetic properties of ferritic-pearlitic steel 12Kh1MF, both in the initial condition and after operation were obtained. It is shown that the highest intensity and magnitude of magnetic response variation are manifested in the metal of heating surface pipes, which have been in operation and have the structure different from the initial one. A possibility is presented of using the magnitude of jumplike changes of magnetic field intensity based on Barkhausen effect, in order to detect zones with inadmissible structural changes in the metal of the heating surfaces, as well as zones of maximum stress concentration, located in the risk zone. 8 Ref., 1 Tabl., 8 Fig.

**Keywords:** magnetic induction, structural-phase state, Barkhausen effect, heating surface, hysteresis

Поступила в редакцію  
09.12.2019

**Передплата — 2020 на журнал «Технічна діагностика та неруйнівний контроль»**  
[www.patonpublishinghouse.com/rus/journals/tdnk](http://www.patonpublishinghouse.com/rus/journals/tdnk)  
**Передплатний індекс 74475**

Україна		Зарубіжні країни	
на півріччя	на рік	на півріччя	на рік
400 грн.	800 грн.	30 дол. США	60 дол. США

У вартість передплати включена доставка рекомендованою бандероллю.

Передплату на журнал «Технічна діагностика та неруйнівний контроль» можна оформити безпосередньо через редакцію або по каталогам передплатних агентств: ДП «Преса», «Пресцентр», (Україна); каталог зарубіжних видань «Белпочта» (Білорусь); каталог АТ «Казпочта» видання України (Казахстан). Передплату також можна оформити самостійно через сайт видавництва.