

II. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В.А. Бурлаков, А.Е. Погорелов, А.В. Филатов

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ЖЕЛЕЗА, ЛЕГИРОВАННЫХ УГЛЕРОДОМ

Бурлаков Виктор Александрович – аспирант, Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Киев, odinpwncpacan@gmail.com

Погорелов Александр Евгеньевич – доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Киев, pog.alexander@gmail.com

Филатов Александр Валентинович – доктор физико-математических наук, заведующий отделом, Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Киев, filatov@imp.kiev.ua

*В работе рассмотрено влияние легирования нанопленки железа углеродом на электрические свойства системы металл-полупроводник. Объектом исследования является образец на полупроводниковой подложке **p**-типа и **n**-типа матрицы из 16-ти контактов диаметром 2 мм и толщиной до 100 нм, восемь из которых из чистого железа и восемь из железа, легированного углеродом. Показано, что при легировании железа углеродом на подложке **n**-типа возникает выпрямляющий контакт типа диода Шоттки, что связано с увеличением работы выхода и понижением уровня Ферми в соответствующей системе.*

Ключевые слова: нанопленка, железо, легирование углеродом, энергия Ферми, ферромагнетик, полупроводник.

ВСТУПЛЕНИЕ

В работе [1] изучались электрические свойства MTJ-системы Fe\|MgO\|Fe при легировании одного из слоев ферромагнетика углеродом. В результате на вольт-амперных характеристиках MTJ-системы образовалась область с отрицательным дифференциальным сопротивлением, характерная для туннельного диода. Принято считать, что углерод относится к классу полуметаллов. Это объясняли тем, что имело место незначительное (~ 30 мэВ) перекрытие зон при концентрации носителей заряда ниже по сравнению с металлами. Известные результаты, указывающие на возможность существования полупроводниковых свойств самого углерода, которые были получены с использованием оптических методов исследования при низких температурах. Достоверно установлено, что к таким структурам относятся линейные цепочки атомов углерода (карбон), аморфный углерод, легированный алмаз и лонсдейлит [2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для установления природы проявления полупроводниковых свойств MTJ-системой при легировании углеродом, было проведено исследование взаимодействия нанопленки чистого железа и железа, легированного углеродом, с полупроводником р-типа и n-типа. В радиоэлектронике контакты металл – полупроводник используются как омические выводы полупроводниковых приборов, так и в качестве быстродействующих диодов. Соответственно различают невыпрямляющий омический контакт и выпрямляющий контакт металл – полупроводник, известный как диод Шоттки. Выпрямляющий контакт имеет нелинейную вольт-амперную характеристику

(BAХ), аналогичную ВАХ р-п – перехода [3]. Тип полученного контакта определяется соотношением между работой выхода электронов из полупроводника и из металла, а также знаком и плотностью заряда на полупроводниковой подложке. В случае выпрямляющего контакта для полупроводника п-типа работа выхода электронов в полупроводнике $A_{\text{пп-п}}$ должна быть меньше работы выхода электронов в металле A_m . Тогда уровень Ферми металла находится ниже уровня Ферми в полупроводнике и заполненность зоны проводимости полупроводника выше заполненности соответственных энергетических уровней металла. Для полупроводника р-типа ситуация имеет обратный характер, работа выхода электронов должна быть больше, чем в металле.

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ

В эксперименте использовали полупроводниковые подложки двух типов: КЭФ – монокристаллический кремний, легированный фосфором – данная система имеет п-тип проводимости; и КДБ – монокристаллический кремний, легированный бором – система имеет р-тип проводимости. Перед помещением подложек в камеру снимали окисный слой в плавиковой кислоте и окончательно их промывали в дистиллированной воде. Напыление контактных площадок диаметром 2 мм из чистого железа и железа, легированного углеродом, проводили электронно-лучевым методом в установке ВУП-5. Расстояние между соседними площадками составляло 3 мм. Напыление проводили следующим образом. На кремниевую подложку накладывали маску из нержавеющей стали, в которой было сделано 16 круглых отверстий, как изображено на схеме рис. 1а. Два крайних вертикальных ряда отверстий (слева и справа на схеме рис. 1а) закрывали сплошной маской из металлической фольги и помещали в камеру, где напыляли тонкий (до 5 нм) слой углерода. Затем наносили слой железа толщиной 20–30 нм со скоростью напыления 10-20 Å/мин и проводили отжиг при температуре 300 °C в течение 30 минут для обеспечения диффузии углерода в железо. Как показали оценки, в таких условиях диффузия углерода в железо на 6–8 порядков выше, чем в кремний [4, 5], поэтому диффузией углерода в кремний можно пренебречь. После этого снимали маски с крайних контактов и напыляли железо толщиной 80–100 нм. Таким образом, по краям были сформированы два вертикальных ряда контактов из чистого железа, обозначенные «Fe» в таблице 1, и два ряда контактов из железа, содержащего углерод, по центру подложки, обозначенные «Fe+C» в таблице 1.




Рис. 1. Расположение на кремниевых подложках контактов железа и железа, легированного углеродом: а – схема, б – образец после напыления

II. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

РЕЗУЛЬТАТИ И ОБСУЖДЕНИЕ

На полученных образцах проводили измерения сопротивления между напылёнными контактными площадками при комнатной температуре. Оказалось, что для системы на полупроводниковой подложке КДБ р-типа сопротивление между различными парами контактов составило до 100 Ом как для контактов из железа, так и для контактов из железа, содержащего углерод, и не изменялось при изменении направления протекающего тока. Это соответствует невыпрямляющему омическому контакту.

Иная картина наблюдалась для контактов на подложке КЭФ с n-типов проводимости. Результаты измерения сопротивления некоторых пар контактов на подложке КЭФ с n-типов проводимости сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

Сопротивления пар контактов на подложке КЭФ

| Fe ->KEF-> Fe | | Fe->KEF->Fe+C | | Fe+C ->KEF->Fe+C | |
|---------------|--------|---------------|----------|------------------|----------|
| -+ | +- | -+ | +- | -+ | +- |
| 110 Ом | 110 Ом | 3,0 кОм | 6,0 кОм | 4,5 кОм | 6,3 кОм |
| 96 Ом | 96 Ом | 8,9 кОм | 10,8 кОм | 7,7 кОм | 13,3 кОм |
| 339 Ом | 337 Ом | 4,1 кОм | 4,4 кОм | 28,8 кОм | 33,0 кОм |
| 519 Ом | 503 Ом | 3,1 кОм | 3,6 кОм | 13,0 кОм | 23,0 кОм |

Как видим, на подложке КЭФ с n-типов проводимости сопротивление для пар контактов из чистого железа не изменялось от направления протекающего тока и составляло от 100 до 500 Ом. Для пар контактов из железа, содержащего углерод, сопротивление изменялось в зависимости от полярности приложенного напряжения и составляло несколько кОм.

Изменения сопротивления связано с возникновением для электронов, переходящих из полупроводника в металл, потенциального барьера, который равен разности энергий исходных уровней Ферми полупроводника и металла. По своей физической сути он похож на барьер при формировании p-n-перехода.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наноразмерная пленка легированного углеродом железа на кремнии с n-типов проводимости формирует выпрямляющий контакт и имеет свойства, характерные для диода Шоттки. Это подтверждает предположение, сделанное в работе [2] о том, что система Fe\|MgO\|Fe при легировании углеродом может проявлять полупроводниковые свойства.

ВЫВОДЫ

Полученные в работе результаты свидетельствуют о том, что обычный омический контакт железо – полупроводник удается превратить при легировании железа углеродом в выпрямляющий контакт с характеристиками, подобными диоду Шоттки. Это может означать, что в нанопленке железа, легированной углеродом, работа выхода увеличивается, а уровень Ферми располагается ниже уровня Ферми полупроводника. Эти результаты могут быть использованы для объяснения появления на ВАХ области отрицательного дифференциального сопротивления в легированной проводящей примесью MTJ-системе.

В роботі розглянуто вплив легування вуглецем наноплівки заліза на електричні властивості системи метал-напівпровідник. Об'єктом дослідження є зразок на напівпровідниковій підкладці *p*-типу та *n*-типу з 16-ти контактів діаметром 2 мм і товщиною до 100 нм, вісім з яких з чистого заліза та вісім із заліза, легованого вуглецем. Показано, що при легуванні заліза вуглецем на підкладці *n*-типу виникає випрямляючий контакт типу діода Шотткі, що пов'язано зі зростанням роботи виходу та пониженням рівня Фермі в відповідній системі.

Ключові слова: наноплівка, залізо, легування вуглецем, енергія Фермі, феромагнетик, напівпровідник

The effect of carbon doping of an iron nanofilm on the electrical properties of a metal-semiconductor system is considered. The object of study is a sample on a p-type and n-type semiconductor substrate with matrix of 16 contacts with a diameter of 2 mm and thickness 100 nm. Eight of which are pure iron and eight are carbon-doped iron. It is shown that when iron is doped with carbon on an n-type substrate, a rectifying contact such as a Schottky diode occurs. This is due to an increase in the work function and a decrease in the Fermi level in the studied system.

Key words: nanofilm, ferrum, carbon alloy, Fermi energy, ferromagnetic, semiconductor

- [1] Negative differential resistance in magnetic tunnel junction systems // A. Pogorelov, A. Filatov, Ye. Pogoryelov // Physica Status Solidi (b). – January 2014, p. 172-177. <https://doi.org/10.1002/pssb.201349258>
- [2] С.К. Брантов, А.Н. Терещенко, Э.А. Штейнман, Е.Б. Якимов. Физические свойства пленок углерода, полученных при пиролизе метана в электрическом поле //Журнал технической физики, 2016, том 86, вып. 3 – С. 110-113.
- [3] J. Lutz, H. Schlangenotto, U. Scheuermann, R. De Doncke / Schottky Diodes // Semiconductor Power Devices, pp. 271-293.
- [4] П.С. Гринчук, Н.М., С.П. Фисенко, Ю.А. Ходыко. Ростnanoслоев карбіда кремнія при контакте пористого углерода с расплавленным кремнием. Инженерно-Физический Журнал (2017), том 90, с. 1162-1166.
- [5] Лариков Л.Н., Исаичев В.И. Диффузия в металлах и сплавах. – К.: Наукова думка, 1987. – 512 с.